

四川成都重庆水性环氧云铁中间漆成都豪士漆业供应

产品名称	四川成都重庆水性环氧云铁中间漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-802:附着力：1 成都:固含量：80
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

成都水性环氧云铁中间漆|四川水性环氧云铁中间漆|成都水性环氧云铁中间漆生产厂家|成都水性环氧云铁中间漆价格|云南水性环氧云铁中间漆|昆明水性环氧云铁中间漆|贵州水性环氧云铁中间漆|贵阳水性环氧云铁中间漆|重庆水性环氧云铁中间漆

HS-802型水性环氧云铁中间漆

一、 产品说明

HS-802型水性环氧云铁中间漆专为桥梁钢构而设计，此产品具有干速快、施工性优异、防锈性能优异、坚韧长期富有弹性等优点，用作暴露于大陆和海洋大气中钢铁和混凝土结构的保护涂层系统。

二、 应用领域

广泛用于各类大型钢构、桥梁、铁路支座、石油石化、天然气管道、船舶等行业。

三、 原料成份

该产品由进口水性环氧分散体、云母氧化铁灰、防沉助剂、特种添加剂通过精心设计而成的A组份，采用进口改性水性聚酰胺树脂作为B组份组合成的2K型反应型涂料。

四、 产品特性

--	--	--	--

项 目	检测指标	检测结果	试验方
在容器中状态	正常	合格	目测
干燥时间 (h) 表干实干	424	15min8	GB/T 1
不挥发物含量/%	40	80	GB/T 1
弯曲性能 /mm	3	2	GB/T 6
耐冲击性 /cm	40	50	GB/T 1
画格实验, 级	1	1	GB/T 5
挥发性有机化合物含量 (g/L)	200	85	HG/T 4
储存稳定性 (50 ± 2, 14d)	正常	正常	GB/T 6

五、 施工说明

稀 释 剂：自来水

固化比例：漆：固化剂=8：1

调漆比例：无气喷涂：0-5%水；有气喷涂：5-12%水；刷涂/辊涂：0-5%水

熟化时间：5分钟（23±2）

混合后使用期限：3小时（23±2）

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 40μm

理论涂布率：0.35kg/m²（干膜80μm）

覆涂间隔：小不能低于2小时（23±2），大间隔时间为7天；

六、 注意事项

油漆在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

钢材：喷砂处理达ISO标准Sa2.5级，清除铁锈、氧化物和其他所有污物，喷砂表面粗糙度50-100μm；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

请将产品放置25℃室内保存，远离火种！有效保质期为1年。