

莱瑞瞬干胶LR4000系列有：增强型、不敏感型、低气味低白化型等

产品名称	莱瑞瞬干胶LR4000系列有：增强型、不敏感型、低气味低白化型等
公司名称	哈尔滨致全工贸有限公司
价格	50.00/支
规格参数	型号:LR4000系列 品牌:莱瑞
公司地址	中国 黑龙江 哈尔滨市香坊区 三合路185号
联系电话	86 0451 82601890

产品详情

型号	LR4000系列	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、橡胶类、石材类、金属类、其他材质、陶瓷
品牌	莱瑞	树脂胶的分类	氢基丙烯酸酯
热熔胶类型	压敏热熔胶	剪切强度	25 (MPa)
有效物质	100 (%)	活性使用期	525600 (min)
工作温度	10 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	企业标准	CAS	其它
典型黏度	5000 (cps)	完全固化时间	1 (h)

哈尔滨致全工贸有限公司haerbin zhiquangongmao youxiangongsi【莱瑞】瞬干胶/instant a

产品说明

3380增强型橡胶增强型，可粘接金属、橡胶及塑料，优良的抗剥离、冲击及剪切强度。 4401表面不敏感型通用型，中粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。是一种通用的，对表面不敏感的胶，可以用于难粘接的表面。 4403 低气味，低白化型耐湿性好，用于非精确配合的零件的粘接，低气味，低白化（不需要复杂通风系统）。 4406表面不敏感型通用型，低粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性材料。 4411增强型抗冲击性能好，抗剥离强度高，能填充间隙。 4414塑料粘接型耐湿性，耐候性好。用于粘接塑料。 4415金属粘接型高粘度，抗冲击性好。用于粘接金属。 4454表面不敏感型通用型，高粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。 4460低气味，低白化型无白化，低粘度，低气味。粘接后零件洁净无污染。 4480橡胶增强型中等粘度，耐冲击，耐振动，耐剥离及耐热性能优良。 4495塑料粘接型通用型，中低粘度。用于粘接橡胶、金属和塑料件。能填充0.1mm的间隙。 4496金属粘接型中粘度，初固迅速。用于粘接金属。 4498耐热循环中粘度，耐高温产品，适用于所有金属，大部分的塑料和橡胶。耐连续106 高温和121 间歇高温。 4210

耐热型橡胶增加型，中等粘度，耐冲击，耐高温（120 ），热老化强度是普通的10倍。

产品参数

产品名称	典型用途	颜色	粘度mpa.s	填充间隙mm	工作温度	固化速度	剪切强度n/m ²
3380	紧密配合零件	黑色	1100	0.1	-54 ~ 100	90秒/24小时	20
4401	通用性	透明	110	0.05	-54 ~ 80	15秒/24小时	22
4403	填充间隙	透明	1375	0.25	-54 ~ 80	50秒/24小时	22
4406	渗入型	透明	20	0.05	-54 ~ 80	15秒/24小时	22
4411	填充间隙	透明	5000	0.2	-54 ~ 100	30秒/24小时	20
4414	塑料粘接型	透明	110	0.1	-54 ~ 80	20秒/24小时	13
4415	金属粘接型	透明	1500	0.25	-54 ~ 80	20秒/24小时	25
4454	多孔表面	透明	膏状	0.05	-54 ~ 80	15秒/24小时	22
4460	紧密配合零件	透明	45	0.1	-54 ~ 80	5秒/24小时	18
4480	增强型	黑色	300	0.25	-54 ~ 100	90秒/24小时	26
4495	通用型	透明	40	0.1	-54 ~ 80	20秒/24小时	17
4496	金属粘接剂	透明	125	0.15	-54 ~ 80	30秒/24小时	25
4498	耐热循环胶	透明	500	0.35	-54 ~ 120	50秒/24小时	21
4210	紧密配合零件	黑色	160	0.25	-54 ~ 120	120秒/24小时	25

产品描述