

润滑级PA66 美国杜邦 101L 注塑级 非增强 纯树脂 PA66 尼龙 聚酰胺

产品名称	润滑级PA66 美国杜邦 101L 注塑级 非增强 纯树脂 PA66 尼龙 聚酰胺
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	36.00/件
规格参数	杜邦:润滑级 101L:注塑级 美国:PA66
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	密度	ISO1183	1.14	g/cm ³
机械性能	拉伸模量	ISO527-2	3100	MPa
	拉伸应力(屈服)	ISO527-2	82.0	MPa
	拉伸应变(屈服)	ISO527-2	4.3	%
	标称拉伸断裂应变	ISO527-2	25	%
	弯曲模量	ISO178	2800	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISO179/1eA	5.5	kJ/m ²
	简支梁无缺口冲击强度(23 ° C)	ISO179/1eU	NoBreak	
	悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C)	ISO180/1A	5.5	kJ/m ²

	C)				
	无缺口伊佐德冲击强度(23 ° C)		ISO180/1U	NoBreak	
硬度	BallIndentationHardness2(H 358/30)		ISO2039-1	180	MPa
热性能	热变形温度(0.45MPa,未退 火)		ISO75-2/B	190	° C
	热变形温度(1.8MPa,未退火)		ISO75-2/A	70.0	° C
	熔融温度5		ISO11357-3	262	° C