

30%玻纤增强PA66 美国杜邦 70G30L 注塑级 增强级 PA6670G30L

产品名称	30%玻纤增强PA66 美国杜邦 70G30L 注塑级 增强级 PA6670G30L
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	杜邦:注塑级 70G30L:增强级 美国:PA66
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度	ISO1183	1.37	g/cm ³	
	收缩率	横向流量	ISO294-4	1.1	%
		流量	ISO294-4	0.30	%
	WaterAbsorption(Saturation, 23 ° C,2.00mm)	ISO62	6.9	%	
	WaterAbsorption(Equilibriu m,23 ° C,2.00mm,50%RH)	ISO62	2.0	%	
机械性能	拉伸模量	ISO527-2	9800	MPa	
	拉伸应力(断裂)	ISO527-2	195	MPa	
	拉伸应变(断裂)	ISO527-2	3.5	%	
冲击性能	简支梁缺口冲击强度(23 °	ISO179/1eA	13	kJ/m ²	

C)

简支梁无缺口冲击强度 -30 ° C

ISO179/1eU

60

kJ/m

23 ° C

ISO179/1eU

80

kJ/m

悬壁梁缺口冲击强度(23 °

ISO180/1A

12

kJ/m

C)

热性能

热变形温度(0.45MPa,未退

ISO75-2/B

260

° C

火)

热变形温度(1.8MPa,未退火

ISO75-2/A

253

° C

)

玻璃转化温度2

ISO11357-2

80.0

° C

线形热膨胀系数-

ISO11359-2

2.8E-5

cm/cm/ ° C

流动

线形热膨胀系数-

ISO11359-2

9.5E-5

cm/cm/ ° C

横向

EffectiveThermalD

6.85E-8

m/s

iffusivity