

6100陶氏	2.5	6.5	80	食品油包装，肉类包装，牙膏软管等
5050 埃克森	8	9	77	液体包装袋、食品包装袋、电缆屏蔽层
3440	10	8	73	无纺布的涂层、胶黏剂、包装袋、电缆屏蔽层
3460	17	12	72	无纺布的涂层、电缆屏蔽层、降解材料
2002杜邦	10	7	60	胶黏剂，涂料应用，层板，挤出级
2014杜邦	8	8	57	胶黏剂，涂料应用，薄片，油管
5980	300	20	42	铝或者纸的涂层，非织造布的结构层、热熔胶
2022杜邦	35	18	58	挤出级，胶黏剂，涂层应用，层板
20E482杜邦	3	8	72.8	挤出级
2169杜邦	6.5	10	55	液体包装袋、食品包装袋
2174杜邦	2.8	7	60	吹塑用胶粘剂，吹塑应用，流延膜，涂料
2806杜邦	60	16	48	涂料应用，纸张涂层
2806杜邦	60	16	48	涂料应用，纸张涂层
5990陶氏	1000	22	40	铝或纸的涂层，水性粘结剂，热熔胶

PRIMACOR 3340

产品说明：

PRIMACOR 3340共聚物是一种乙烯丙烯酸共聚物，适用于挤出涂覆和挤出层压应用。PRIMACOR 3340共聚物专门用作软质包装和液体包装复合材料中的一种密封剂层和粘合剂层。PRIMACOR 3340共聚物具有以下特性：

与金属、纸张和PE底材具有优异的粘结力。

优异的热封性能和热粘性能。

良好的耐油脂性能。

对水分不敏感

应用领域：

软质包装复合材料

