

华胜科技（深圳）有限公司专业供应进口高透明环氧树脂电子封装灌封胶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 华胜科技（深圳）有限公司专业供应进口高透明环氧树脂电子封装灌封胶 |
| 公司名称 | 华胜科技（深圳）有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区布吉青青家园华龙路103号 |
| 联系电话 | 0755-28540805 13928427746 |

产品详情

HASUNCAST 3010 (A/B) 高透明环氧树脂 Hasuncast 3010是一种100%未填充的固体环氧树脂或浸渍材料，具有优良的物理和电子性能，能快速固化和还原，完全固化后透明度好，光泽度优良。

| | | |
|-----------------|----------|------|
| 固化前性能参数： | A | B |
| 颜色，可见 | 无色透明 | 浅黄色 |
| 粘度25 (cps) | 800 | 70 |
| 比重 | 1.12 | 0.95 |
| 混合比率（重量比） | 100 : 50 | |
| 混合后粘度25 (cps) | 540 | |
| 灌胶时间25 100gms | 30-60分钟 | |

保质期 (25) 12个月 固化后性能参数：物理性能

硬度、硬度测定，丢洛修氏D 80

抗拉强度 (psi) 10 , 500

拉伸强度 % 5.5

抗压强度 (psi) 14300

抗弯强度 (psi) 17800

热膨胀系数 56×10^{-6} 导热系数BTU-

in/(ft²)(hr)(° F) 1.3

热变形温度 85

适应温度 120 电子性能

绝缘强度 伏特/mil (25) 640

绝缘常数 1KHz 3.7

耗散系数 1KHz 0.02 体积电阻率 ohm-

cm 1.6×10^{17} 混合说明：

1、按100：50的重量比称出所需的HASUNCAST3010A胶与B胶材料重量。

2、充分混合，将容器的边、底角的原料刮起。 3、如需浇注无缝隙，抽真空2-5分钟。

4、灌入元件或模型之中。 固化时间：室温 (25) 4-8小时，24小时后可得到所有特性。 存储需知：

在使用前将材料充分搅拌，将材料存储于阴凉干燥处。