

玻化微珠保温砂浆胶粉玻化微珠砂浆胶粉玻化微珠胶粉厂家

产品名称	玻化微珠保温砂浆胶粉玻化微珠砂浆胶粉玻化微珠胶粉厂家
公司名称	北京嘉美华科技发展有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区国美第一城
联系电话	86-400657-1106 13651105200

产品详情

JMH-06 玻化微珠保温砂浆专用胶粉 产品特点 JMH-06玻化微珠保温砂浆专用胶粉，该胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能使砂浆和微珠有很好的亲和性，成膜性好，配料简单，成本低廉。技术指标

项目	质量指标
干密度	330kg/m ³
湿密度	680kg/m ³
导热系数	0.065w/(m.k)
抗压强度	300Kpa
粘结强度	100Kpa
抗拉强度	120Kpa
线收缩率	0.3%

软化系数	0.6
难燃性	A级
开放时间	2小时

适用范围 适合各种砖混结构、框架和剪力墙结构建筑的外墙复合保温及地下室、车库、楼梯走廊等公共设施的防火保温。**施工环境** 施工环境温度：5 ~ 35 ，阳光曝晒下和大风雨天不宜施工。**配料方法** 灰料：水 = 0.85:1左右（质量比），湿砂浆不宜搅拌得过稀。用搅拌器搅拌均匀静置3分钟后，再次搅拌即可使用。**注意事项**

配制浆料时只加水，不得添加其它骨料、砂、添加剂等。配好的浆料应在2小时内用完。**施工方法** 在清洁干净的墙面上抹第一层保温砂浆时厚度不小于10mm，稍待干燥后即可按要求抹至规定的厚度。抹灰厚度大于30mm时，可分两次抹灰，时间间隔大于12小时。

1.涂料下保温施工工艺：在保温层硬化后在其表面抹一层抗裂砂浆，厚度为2mm。2.瓷砖下保温施工工艺：在保温层硬化后在其表面抹一层抗裂砂浆，厚度为3mm，再铺设一层钢丝网，用锚固钉将钢丝网固定在主体墙壁上，再抹一层抗裂砂浆，待其干燥后贴瓷砖。**应用举例** 玻化微珠保温浆料生产参考配方

PO42.5 普硅水泥 150kg/m³ 粉煤灰
50kg/m³ 灰钙
50kg/m³
JMH-06玻化微珠保温砂浆专用胶粉 4kg/m³
HPMC
2kg/m³ 木质纤维
2kg/m³ 聚丙烯短纤维或玻璃纤维 1kg/m³ 玻化微珠

1m³ 直接加水搅拌均匀，混合料:水 = 1:1(G/G)，最好放置5 ~ 10分钟使用，禁止在5 以下施工，一次拌料最好在30分钟内用完。在施工现场加玻化微珠，建议每25KG浆料配0.15 m³玻化微珠。**包装及储存**

- 1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；
- 2.保质期1年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，无毒。