

瓷砖粘结剂胶粉 瓷砖勾缝剂胶粉 瓷砖粘接剂胶粉 瓷砖胶粉

产品名称	瓷砖粘结剂胶粉 瓷砖勾缝剂胶粉 瓷砖粘接剂胶粉 瓷砖胶粉
公司名称	北京嘉美华科技发展有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区国美第一城
联系电话	86-400657-1106 13651105200

产品详情

JMH-05 瓷砖粘结剂专用胶粉 产品特点 JMH-05瓷砖粘结剂专用胶粉是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖 粘结剂，也可适用于瓷砖的薄层粘结。

适用范围 本瓷砖粘结剂可广泛应用于混凝土砂浆墙面、地面以及各类墙板表面上粘结瓷砖。产品说明

1.粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2~3倍。

2.施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达卡20分钟左右。

3.节约成本。由于本粘结粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。 4.良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。 技术指标

项目	单位	技术指标
拉伸胶结度达到 0.17Mpa时 间间隔	Min	不小于10
调整时间	Min	不小于5
拉伸胶结强度	Mpa	不小于0.90
压剪力强度	Mpa	不小于1.00
原强度		
耐温7天 (d)	%	强度不小于70

--

%

强度不小于70

耐冻融25次

%

强度不小于70

收缩率

%

强度不小于70

防毒性等级

1

初凝时间：20 2h

干固时间：24h

使用方法及注意事项 1.基层处理：基层要求坚实平整，无浮灰、松软层和油污，大的空洞需预先修补。 2.料浆配制：将瓷砖粘结粉徐徐加入一定量的水中，水灰比约1：4，边加入边搅拌到适宜的稠度为止，静置10Min后再搅

拌均匀即可使用，注意在料浆配制时，一次不可配制太多，以初凝（5h左右）前用完为好。 3.瓷砖粘结：将搅拌好的料浆用齿形镟刀涂在基面上，使之均匀分布并梳成条纹状，以便空气的排除，在瓷砖背面薄刮一层料浆，在基层料浆干燥前将瓷砖粘结在基面上，注意瓷砖的整个背面与瓷砖粘结剂完全密合，不留空隙。瓷砖粘结前一般不需要泡水预湿，只需将瓷砖表面浮土清理干净即可。

4.勾缝、清洗：与传统的操作工艺相同，但要保证勾缝密实、饱满、光滑。 5.厚度因砖材而异，一般大理石：粘结剂应在5~7mm，面砖：粘结剂应在3~4mm，地砖：粘结剂应在5~7mm，凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度），一般初凝时间为5~6小时，终凝时间为24小时，粘结广场砖一星期后才能行驶车辆，下雨时切勿施工，施工应在5℃以上。应用参考 1.瓷砖粘结剂参考配方 PO42.5普硅水泥

500KG/T 中砂 500KG/T JMH-05瓷砖粘结剂专用胶粉 10KG/T HPMC

1KG/T 2.瓷砖勾缝剂参考配方 PO42.5普硅水泥 400KG/T 中砂 400KG/T 粉煤灰

200KG/T JMH-05 瓷砖粘结剂专用胶粉 10KG/T HPMC 2KG/T

（可根据施工需要添加不同颜色、不同重量的颜料）包装及储存

1.25 KG装，化工复合纸塑包装袋，内衬PVC膜；

2.保质期1年，须防水防潮，打开包装后须扎口密封，无毒。