

# 弹簧钢板65MN 22 25 30 35 40 45 50 55 60mm毫米个厚65MN钢板切割厂家

产品名称	弹簧钢板65MN 22 25 30 35 40 45 50 55 60mm毫米个厚65MN钢板切割厂家
公司名称	聊城开发区佳龙钢板销售处
价格	5100.00/件
规格参数	佳龙金属:敬业 65MN:弹簧钢 厚度:0.1-60mm
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道辽河路 东200米路北由甲院内路西（经营场所）
联系电话	15275679798

## 产品详情

材料名称：弹簧钢牌号：65Mn标准：GB/T 1222-2007 特性及适用范围：热处理及冷拔硬化后，强度较高，具有一定的韧性和塑性；在相同表面状态和完全淬透情况下，疲劳极限与合金弹簧相当。但淬透性差，主要用于较小尺寸的弹簧，如调压调速弹簧、测力弹簧、一般机械上的圆、方螺旋弹簧或拉成钢丝作小型机械上的弹簧。 化学成份：碳 C：0.62~0.70硅 Si：0.17~0.37锰 Mn：0.90~1.20硫 S：0.035磷 P：0.035铬 Cr：0.25镍 Ni：0.25铜 Cu：0.25抗拉强度 Rb(MPa)：735屈服强度 Rs(MPa)：430伸长率 10 (%)：14~21.5断面收缩率 (%)：不小于10GB\_T699-1999(优质碳素结构钢)热轧硬度：240~270HB冷轧软态硬度：190~220HB冷轧硬态硬度：300~340HB热处理硬度：38~60HRC热处理及规范淬火830 ± 20 ，油冷；回火540 ± 50（特殊需要时，± 30）。临界点温度（近似值）Ac1=726 ，Ac3=765 ，Ar3=741 ，Ar1=689 ，Ms=270 。正火规范：温度810 ± 10 ，空气冷却。淬火、回火规范：淬火温度830 ± 10 ，油冷却；回火温度540 ± 10 ，水、油冷却。