昆明攀钢钢板经销商 热轧钢模板厂家 云南花纹钢板一张价格

产品名称	昆明攀钢钢板经销商 热轧钢模板厂家 云南花纹钢板一张价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	3550.00/吨
规格参数	品牌:攀钢 型号:1.5*6.0*6 产地:四川
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509 室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢材工贸有限公司,常用的钢板材质分为两种,一种是普通钢板也叫Q235B材质钢板,另外一种是低合金钢板,也叫Q355B型钢板,两种钢板标号不一样,当然材质和硬度也不一样,低合金钢板比普通钢板价格稍微贵一些,一般市场上说的是低合金板就是Q345B板。薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。

厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、花纹钢板(厚2.5~8毫米)、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。另,钢板还有材质一说,并不是所有的钢板都是一样的,材质不一样,其钢板所用到的地方,也不一样。

由于合金元素的加入降低了共析点的碳含量、使C曲线右移,从而使组织中的珠光体的比例增大,使珠光体层片距离减小,这也使钢的强度增加,塑性下降。但是在退火状态下,

合金钢没有很大的优越性。由于过冷奥氏体稳定性增大.

合金钢在正火状态下可得到层片距离更小的珠光体,或贝氏体甚至马氏体组织,

从而强度大为增加。Mn、Cr、Cu的强化作用较大,

而Si、AI、V、Mo等在一般含量(例如一般结构钢的实际含量)下影响很小。

增大回火脆性和碳钢一样, 合金钢也产生回火脆性,

而且更明显。这是合金元素的不利影响。在450 -600 间发生的第二类回火脆性(高温回火脆性)

主要与某些杂质元素以及合金元素本身在原奥氏体晶界上的严重偏聚有关。

多发生在含Mn、Cr、Ni等元素的合金钢中。 这是一种可逆回火脆性,

回火后快冷(通常用油冷)可防止其发生。钢中加入适当Mo或W(0.5%Mo, 1%W)也可基本上消除这类脆性。

合金元素对钢切削性能的影响切削性能与钢的硬度密切相关,钢是适合于切削加工的硬度范围为170HB~230HB。一般合金钢的切削性能比碳钢差。但适当加入S、P、Pb等元素可以大大改善钢的切削性能。合金元素对钢热处理工艺性能的影响热处理工艺性能反映钢热处理的难易程度和热处理产生缺陷的倾向。主要包括淬透性、过热敏感性、回火脆化倾向和氧化脱碳倾向等。合金钢的淬透性高,淬火时可以采用比较缓慢的冷却方法,可减少工件的变形和开裂倾向。加入锰、硅会增大钢的过热敏感性。