

PBT 台湾长春 3030 注塑级 玻纤增强30% 尺寸稳定性 耐温温 PBT3030

产品名称	PBT 台湾长春 3030 注塑级 玻纤增强30% 尺寸稳定性 耐温温 PBT3030
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	台湾长春:注塑级 3030:耐高温 台湾:PBT
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	玻璃纤维含量		30	%
	吸湿率	24h	ASTM D570	0.04 %
	比重		ASTM D792	1.51
机械性能	引张强度		ASTM D638	1200 kg/c
	硬度		ASTM D785	90 M
	冲击强度		ASTM D256	8.5 kg.c
	挠曲强度		ASTM D790	1850 kg/c
	挠曲模数		ASTM D790	80000 kg/c
	引张伸长率		ASTM D638	3.5 %
电气性能	绝缘破坏强度	2mm	ASTM D149	20 KV
	耐电弧性		ASTM D495	100 SEC

	体积抵抗率		ASTM D257	10	.0	
	介电常数		ASTM D150	3.5	60H	
	诱电正接		ASTM D150	0.001	60H	
	表面抵抗率		ASTM D257	10		
热性能	耐燃性		UL94	HB		
	熔点		DSC	225		
	热膨胀系数		ASTM D696	3	10	
	热变形温度	- , 18.6kg/cm		ASTM D648	200	
		- , 4.6kg/cm		ASTM D648	220	