

PBT 台湾长春 3015 注塑级 15%玻纤增强

产品名称	PBT 台湾长春 3015 注塑级 15%玻纤增强
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	台湾长春:注塑级 3015:耐高温 台湾:PBT
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	吸湿率	24h	ASTM D570	0.04	%
	玻璃纤维含量			15	%
	比重		ASTM D792	1.41	
机械性能	挠曲强度		ASTM D790	1500	kg/c
	挠曲模数		ASTM D790	50000	kg/c
	引张伸长率		ASTM D638	4.0	%
	冲击强度		ASTM D256	6.0	kg.c
	硬度		ASTM D785	90	M
	引张强度		ASTM D638	950	kg/c
电气性能	体积抵抗率		ASTM D257	10	.c
	表面抵抗率		ASTM D257	10	
	诱电正接		ASTM D150	0.001	60H

	介电常数		ASTM D150	3.5	60H
	绝缘破坏强度	2mm	ASTM D149	20	KV
	耐电弧性		ASTM D495	120	SEC
热性能	熔点		DSC	225	
	热变形温度	- , 18.6kg/cm	ASTM D648	200	
		- , 4.6kg/cm	ASTM D648	220	
	热膨胀系数		ASTM D696	5	10
	耐燃性		UL94	HB	