

锆英石砖-锆英石砖种类-锆英石砖用途-锆英石砖理化指标

产品名称	锆英石砖-锆英石砖种类-锆英石砖用途- 锆英石砖理化指标
公司名称	河南原动力耐火材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省新密市来集镇马沟村任沟组8号
联系电话	18237102025

产品详情

锆英石砖理化指标

锆英石砖系列

产品 指标	致密锆英石砖ZSA-65	骨科型锆英石砖ZSA-65
ZrO2 (%)	65	65
SiO2 (%)	34	34
Fe2O3 (%)	0.4	0.5
显气孔率 (%)	17	18
体积密度 (g/cm ³)	3.80	3.75
冷压强度 (Mpa)	100	100
0.2Mpa荷重软化温度 0.6% ()	1700	1700

锆英石砖主要使用部位：无碱玻璃、钙化玻璃、铅玻璃、硼硅酸盐玻璃、电子及光学玻璃熔窑火焰空间上部结构；硅砖与电熔锆刚玉砖之间的间隙砖、碓脚砖、小炉砖、热电偶砖、观察孔、铺底来层和背衬砖；