

## 木材拼板胶 800

产品名称	木材拼板胶 800
公司名称	惠州力邦化工实业有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾濠吓工业区
联系电话	13929501545

## 产品详情

### 拼板胶 800

技术指标：

[外观]白色加固化剂后淡黄色

[PH值]  $7 \pm 0.5$

[固化剂]暗褐色

[固含量]  $45\% \pm 2$

[900：固化剂]100：10

[粘度] 15000-25000CPS

特点：

无毒、防水等级D3、具有高粘度和耐水性

应用范围：

集成材和硬木的冷压、拼板、齿接、封边

集成材和实木组装、压板、拼接

使用方法：

1. 用刷子、抹力、胶辊等手工涂胶或涂胶机自动涂胶

2. 用于粘合的基材应无尘、无油脂、无节并经恒温、恒湿处理

3. 加工面要保持平整，表面刨光，厚度偏差  $< 0.1\text{mm}$

4. 基本含水率调整在8-12%，涂胶量150-300克每平方米

5. 一般不要在70C以上或潮湿环境下使用

6. 开放时间：4分钟，胶水适用期90分钟

7. 加压时间2小时

8. 粘合好的基材，7天后可达到最终粘合强度

储存：

储存于阴凉干燥的场所，建议使用期为六个月。若保存于高温潮湿场所则会增加结块的机率。开袋后请尽可能使用完毕，否则需将袋口封好以免从空气中吸收水分。