

# SURLYN 美国陶氏8920(沙林料)

产品名称	SURLYN 美国陶氏8920(沙林料)
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦陶氏DOW 型号:8920 用途级别:高尔夫球, 香水瓶
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

高尔夫球, 香水瓶SURLYN 美国陶氏8920(沙林料) 杜邦陶氏DOW 8920价格优惠.

产品说明:

Surlyn8920是一种钠离子热塑性树脂。它可用于传统的挤出和注射设备, 以创建各种板材或形状。

Surlyn8920热塑性树脂是一种先进的乙烯/甲基丙烯酸 (E/MAA) 共聚物, 其中MAA酸基已被钠离子部分中和。

物性信息:

基本信息	共聚物	
机构评级	FDA 21 CFR 177.1330(a)	
形式	粒子	
加工方法	吹塑成型片材挤出成型注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.950
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		0.90
离子类型		Sodium
机械性能额定值单位制测试方法		640

热性能额定值单位制测试方法	48
--	
--	48
硬度额定值单位制测试方法	66
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服, 23 ° C, 模压成型 1	15.2
断裂, 23 ° C	37.2
伸长率 (断裂, 23 ° C)	350
弯曲模量	
-20 ° C	670
23 ° C	380
冲击性能额定值单位制测试方法	12
拉伸冲击强度	
-40 ° C	345

23 ° C

410

热性能温度单位制测试方法

58.0

熔融峰值温度

88.0