

PVC胶 108

产品名称	PVC胶 108
公司名称	惠州力邦化工实业有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾濠吓工业区
联系电话	13929501545

产品详情

PVC胶 108

技术指标：

[外观]白色

[PH值]5-7

[固含量]50% ± 2

[粘度] 130000CPS

特点：

初粘力强、常温自干、强度高

磨光纸粘接、单面油漆木器组立

应用范围：

磨光彩盒粘接，裱磨光卡纸

单面油漆木器组立

贴布、PVC皮贴板

使用方法：

用刷子、抹力、胶辊等手工涂胶或用涂胶机自动涂胶

用于粘合的基材应无尘，无油脂，无节并经恒温，恒湿处理

加工

面要保持平整，表面刨光，厚度偏差 $< 0.1\text{mm}$

基本含水率调整在8-12%，涂胶量120-180克每平方米

一般不要在40C以上或潮湿环境下使用

开放时间：4-5分钟，越短越好，一般保证在胶液未成膜前

加压时间：冷压4-6小时，热压3-4分钟。具体时间，视基材含水量和操作条件而定

粘合好的基材，7天后可达到最终粘合强度。

储存：

储存于阴凉干燥的场所，建议使用期为六个月。若保存于高温潮湿场所则会增加结块的机率。开袋后请尽可能使用完毕，否则需将袋口封好以免从空气中吸收水分。