

瑞士EMSL20LM 管材级PA12 热稳定 液压应用PA12

产品名称	瑞士EMSL20LM 管材级PA12 热稳定 液压应用PA12
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	116.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:L20LM 性能:液压应用PA12
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货德国瑞士EMSL20LM 管件级PA12 热稳定 液压机运用PA12 管件 电力电缆 电子电气 防紫外线

{上海市多源塑料}市场销售；眼镜框架记忆能力回弹性PA12 汽车油管PA12 玻纤提升耐化学品性PA12 高抗拉强度PA12 汽车电气和电子元件应用PA12

联系{上海市多源塑料}谭主管 给予材料的特性解读；注塑模具加工技术支持；

磨具修改难点等一系列问题，助力企业处理注塑模具加工中存在的困难；使你售后无忧。

PA12 国外EMS LV-3H

PA12 德国瑞士EMS TR90LXS

PA12 德国瑞士EMS G21

PA12 德国瑞士EMS FE5750

PA12 国外EMS XE3784

PA12 国外液态氮 HF-1006

PA12 国外液态氮 HX05073

PA12 国外液态氮 SL-4530

PA12 法国的阿科玛 G-350

PA12工艺参数；

干燥解决：生产加工以前必须保证含水量在0.1%下列。假如材质是曝露空气中贮存，提议需在80C去湿干燥4~8钟头。假如材质是在密封容器中贮存，那样通过3钟头环境温度均衡就可以直接用。

熔融温度：240~300 ；对于一般特点原材料好不要超过310 ，对有阻燃性特点原材料好不要超过270

。

快速注入速率可让成形优良。

PA12涤纶12弹性体材料有良好的噪声和震动减振性，在干燥运行环境下，对钢、POM、PBT和其它原材料的滑动摩擦系数低、良好的耐磨损性跟高体积稳定性。也正因为这种特性，本产品尤其适用DVD、CD、MD、VCR、携带式监控摄像头、数码照相机、复印机和摄录机等无音传动齿轮。

PA12料筒环境温度：

入料段：230—240

中区：255—265

进料段：265—275

喷头：295—300

模温：60 - 80

注入工作压力：80—110mpa

成型周期：20—25秒

螺杆转速：30—60 r/min

表明：1.若充模不满意：提升炮管环境温度10—15 ，也别提升注塑加工压力速率，以防造成浪花；

2.若塑料件泛白雾气：请提升料筒环境温度10 - 15 ，工作压力70 - 100mpa，速率中等速度，使排气管优良；

3.若表面起泡或是变淡黄色：请减少炮管环境温度10—15 ，减少注塑加工压力速率；