## 科思创 PC 2407 热稳定 低粘度 高流动 抗紫外线 电气应用 2407

产品名称	科思创 PC 2407 热稳定 低粘度 高流动 抗紫外线 电气应用 2407		
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司		
价格	20.00/千克		
规格参数	科思创:高流动 2407:热稳定性 上海:高流动		
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号(上海绿华 经济开发区)(注册地址)		
联系电话	18717848470		

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]		测试方法	测试数据	
物理性能	比重			ISO1183	1.2	g/cr
	收缩率 MD2.0mm TD2.0mm	MD2.0mm	1	ISO294-4	0.65	%
			ISO294-4	0.70	%	
	吸水率 (23°C,24h		hr)	ISO62	0.30	%
		(23 ° C,50	RH)	ISO62	0.12	%
	熔融流动指数	300 /1.2k	<b>K</b> g	ISO1133	19.0	cm/
硬度	球压硬度			ISO2039-1	116	MP
	拉伸强度	23 ° C		ISO527-2	66.0	MP
	断裂伸长率	23 ° C		ISO527-2	>50	%
	拉伸模量	23 ° C		ISO527-2	2400	MP
	拉伸蠕变模量	1Hr		ISO899-1	2200	MP

		=	=	
	1000Hr	ISO899-1	1900	MP
弯曲强度	23 ° C	ISO178	98.0	MP
弯曲模量	23 ° C	ISO178	2350	MP
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eA	65	kJ/r
	-30 ° C	ISO179/1eA	14	kJ/r
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO180/1A	75	kJ/r
	-30 ° C	ISO180/1A	12	kJ/r