

PC 嘉兴帝人 L-1250Y 阻燃级 透明级 高强度 高流动 吹塑级 脱模

产品名称	PC 嘉兴帝人 L-1250Y 阻燃级 透明级 高强度 高流动 吹塑级 脱模
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	嘉兴帝人:阻燃级 1250:吹塑级 浙江:高强度
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸水率	24hr , in 23	ASTM D-570	0.20 %
物理性能	透光率	厚度3mm	ASTM D-1003	88 %
	阻燃性	厚度1.47mm (厚度3.05mm)	UL 94	94V-2
	比重		ASTM D-792	1.20
	折射率		ASTM D-542	1.585
机械性能	洛氏硬度		ASTM D-785	77 Mpa
	拉伸率	屈服点 , -	ASTM D-638	6 -
		断裂点 , -	ASTM D-638	140 -
	弯曲模量		ASTM D-790	2230(22700) Mpa
拉伸强度	屈服点 , -	ASTM D-638	61(620) Mpa	

		断裂点, -	ASTM D-638	81(830)	Mpa
	拉伸模量		ASTM D-638	2120(21600)	Mpa
	弯曲强度		ASTM D-790	90(915)	Mpa
	压缩强度		ASTM D-695	76(770)	Mpa
	耐冲击强度值	艾氏、带缺口厚度6.4mm	ASTM D-256	140(14)	j/m
		艾氏、带缺口厚度3.2mm	ASTM D-256	880(90)	j/m
电气性能	体积电阻率		ASTM D-257	3	10
	绝缘破坏强度	快速加压值厚度1.6m	ASTM D-149	30	KV
	介电率	60Hz(10	ASTM D-150	2.95(2.9)	
	耐导电径迹性	CTI	IEC 112	300	V
	耐电弧性		ASTM D-495	110	secc
	介电正切	60Hz(10	ASTM D-150	0.0004(0.009)	
加工性能	成型收缩率	流动方向(垂直方向)	ASTM D-955	0.5 ~ 0.7	%