POM日本旭化成 9520聚甲醛

产品名称	POM日本旭化成 9520聚甲醛
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐老化:日本旭化成 低粘度:9520 高流动:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

日本旭化成 TENAC-C POM 9520 聚甲醛 低粘度 高流动

POM?????????????????????????????????

物理性能 额定值 单位制 测试

密度 1.42 g/cm ISO 1183

熔融体积流量(MVR)(190°C/2.16 kg)8.50 cm/10min ISO 1133

收缩率

流量 2.0 % ISO 294-4

横向流量 1.8 % ISO 294-4

吸水率

饱和, 23°C 0.75% ISO 62

平衡, 23°C, 50% RH 0.20% ISO 62

硬度 额定值 单位制 测试

球压硬度 3 140 MPa ISO 2039-1

机械性能 额定值 单位制 测试

拉伸模量 2800 MPa ISO 527-2/1A

拉伸应力 (屈服) 65.0 MPa ISO 527-2/1A/50

拉伸应变 (屈服) 9.0 % ISO 527-2/1A/50

标称拉伸断裂应变 20 % ISO 527-2/1A/50

拉伸蠕变模量

1 hr 2400 MPa ISO 899-1

1000 hr 1200 MPa ISO 899-1