

利鼎现货 自干型变压器硅钢片铁芯绝缘漆 环氧树脂防锈防腐防潮绝缘漆

产品名称	利鼎现货 自干型变压器硅钢片铁芯绝缘漆 环氧树脂防锈防腐防潮绝缘漆
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	29.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:黑色
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

产品详情

硅钢片铁芯漆

LD-2055黑色铁芯漆是双组份常温固化铁芯绝缘材料，主要解决铁芯涂刷过程中味道大、绝缘漆流挂需多次涂刷、不好涂刷的工艺性问题，以及表面气泡多不光亮、上强度慢的固化问题。

一、产品特点

- 1、本品触变性好，立面涂刷不流挂，平面自流平，一次涂刷即可达到要求。
- 2、混合料黏度低，涂刷不费力，无刺激性气味；
- 3、常温固化，固化时间短，上强度快；4、固化后表面光亮，无针孔；
- 5、抗冲击性好，耐侯性好，抗老化性能好粘接力持久；
- 6、防腐性能好，防水防潮防锈。

二、产品用途

广泛用于干式变压器铁芯、电抗器铁芯的绝缘覆盖、防水防锈。

三、性能指标

项目	2055A	2055B
黏度(25oC cps)	12000-15000	40-100
比重(25oC)	1.65-1.75	0.98-1.05
颜色	黑色	浅黄--褐色
抗压强度	MPa	> 60
弯曲强度	Mpa	> 60
硬度	Shored	80-85
耐电压	kv/mm	> 20
体积电阻25	(/cm)	1015
表面电阻25	(/cm)	1014

注：粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整

四、使用方法

- 1、铁芯清理：对铁芯表面进行清理清洁，做到干燥、无油污等。
- 2、称量：LD-2055的配合比例为A:B=4:1（重量比）将A B组分分别称量后，倒入洁净干燥的容器中混料。
- 3、混料：将称量好的AB混合料进行搅拌混料，混料可选用电动搅拌器，搅拌过程中注意容器底部和侧壁都要搅拌到位，保证AB组分充分搅拌均匀。
- 4、涂刷：绝缘漆搅拌均匀后即可进行涂刷，搅拌好的绝缘漆应在20分钟内涂刷完毕，以免黏度增大造成绝缘漆浪费。
- 5、固化：把涂刷好的铁芯置于常温下固化，固化过程中应保持环境洁净、干燥，防止灰尘掉落影响绝缘漆表面光亮。

五、包装、存储

- 1、本品包装规格为30KG/套（A胶料24KG，B固化剂6KG）。
- 2、阴凉干燥处贮存，贮存期为六个月（25 下）。
- 3、胶体的A、B组分均须密封保存，小心在储存中泄露。

六、注意事项

- 1、请严格按照厂家提供的配合比例称量，AB组分充分搅拌均匀，尤其注意桶底和桶壁部位，以免出现固化不完全或不固化情况。
- 2、铁芯表面在涂刷前必须加以清洁，不能有油污、水渍、锈蚀等影响绝缘漆强度的杂质。
- 3、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。
- 4、混合好的胶料应一次用完。混胶量越多，其反应就越快，可操作时间越短，混合好的胶液尽量在短时间内使用完，以免造成不必要的浪费。
- 5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面，影响表面光亮度。
- 6、本品属非危险品，但勿入口和眼。