

# 利鼎现货 变压器铁芯漆 电工绝缘干式透明铁芯漆 常温环氧树脂固化剂

产品名称	利鼎现货 变压器铁芯漆 电工绝缘干式透明铁芯漆 常温环氧树脂固化剂
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	49.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:无色透明
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

## 产品详情

### 透明铁芯漆

LD-2066透明铁芯漆是双组份透明铁芯绝缘材料，主要解决卷铁芯涂刷过程中绝缘漆需多次涂刷、不好涂刷、固化后韧性差、透明度不高的问题。

#### 一、产品特点

- 1、本品黏度适中，涂刷不费力，一次涂刷即可满足要求；
- 2、透明度高，耐黄变性能好；
- 3、固化时间短，上强度快；4、固化后韧性好，抗冲击强度高；
- 5、耐腐蚀性好，防水防锈。

#### 二、产品用途

广泛用于电抗器、干式变压器铁芯、变压器非晶合金铁芯、立体卷铁芯的覆盖，防水防锈。

### 三、性能指标

项目	2066A	2066B
黏度(25oC cps)	600-800	30-80
比重(25oC)	1.05	0.98
颜色	无色透明	透明
抗压强度	MPa	> 60
弯曲强度	MPa	> 60
耐电压	kV/mm	> 20
硬度	Shored	80-85
体积电阻25	( /cm )	1015
表面电阻25	( /cm )	1014

注：粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整

### 四、使用方法

- 1、铁芯清理：对铁芯表面进行清理清洁，做到干燥、无油污等。
- 2、称量：LD-2066的配合比例为A:B=2:1（重量比）将A B组分分别称量后，倒入洁净干燥的容器中混料。
- 3、混料：将称量好的AB混合料进行搅拌混料，混料可选用电动搅拌器，搅拌过程中注意容器底部和侧壁都要搅拌到位，保证AB组分充分搅拌均匀。
- 4、涂刷：绝缘漆搅拌均匀后即可进行涂刷，搅拌好的绝缘漆应在20分钟内涂刷完毕，以免黏度增大造成绝缘漆浪费。
- 5、固化：把涂刷好的铁芯置于常温下固化，固化过程中应保持环境洁净、干燥，防止灰尘掉落影响绝缘漆表面光亮度。

### 五、注意事项

- 1、请严格按照厂家提供的配合比例称量，AB组分充分搅拌均匀，尤其注意桶底和桶壁部位，以免出现固化不完全或不固化情况。
- 2、铁芯表面在涂刷前必须加以清洁，不能有油污、水渍、锈蚀等影响绝缘漆强度的杂质。
- 3、在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。
- 4、混合好的胶料应一次用完。混胶量越多，其反应就越快，可操作时间越短，混合好的胶液尽量在短时间内使用完，以免造成不必要的浪费。

5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面，影响表面光亮度。

6、本品属非危险品，但勿入口和眼。

## 六、包装、存储

1、本品包装规格为30KG/套（A胶料20KG，B固化剂10KG）。

2、阴凉干燥处贮存，贮存期为六个月（25℃下）。

3、胶体的A、B组分均须密封保存，小心在储存中泄露。