鳞片胶泥|鳞片胶泥厂家|鳞片胶泥价格等|尽在金达 联系人：崔经理 免费热线：400-002-00

产品名称	鳞片胶泥|鳞片胶泥厂家|鳞片胶泥价格等|尽在金达 联系人：崔经理 免费热线：400-002-00
公司名称	修武县金达防腐材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	郇封镇大纸坊村
联系电话	0391-7195558 15838955573

产品详情

长期供应 优质鳞片胶泥|鳞片胶泥厂家|找专业生产厂家|焦作金达防腐材料有限公司 联系人：崔艳丽 15838955573 免费热线：400-002-0019

主要性能 主 要 成 分 性 能 及 应 用 WSN-ZFA 乙烯脂树脂、玻璃鳞片
优良的耐化学性，耐气体渗透性，耐溶剂性，广泛用于脱硫装置110°C以下部位 WSN-ZFB
乙烯脂树脂、玻璃鳞片 优良的耐化学性，耐溶剂性，广泛用于石油储罐 WSN-ZFC
乙烯脂树脂、陶瓷材料
具有很好的耐化学性，耐磨性，主要用语脱硫装置上，如吸收塔、喷淋区、底部搅拌区等 WSN-GFA
酚醛基乙烯脂树脂、玻璃鳞片 优良的耐化学性，耐气体渗透性，耐热性，耐溶剂性，使用温度可达170°C。广泛用于脱硫装置高温区，如吸收塔入口处及烟道等 WSN-GFB 酚醛基乙烯脂树脂、陶瓷材料
具有优良的耐化学性，耐热性，耐磨性，使用温度为170°C以下，主要用于高温区磨损严重的部位
玻璃鳞片胶泥的物理性能 内容 单位 2mm厚 1mm厚 0.5mm厚 弯曲强度 kg/cm2 650 500 500 拉伸强度 kg/cm2 280 250 240 粘接强度 kg/cm 130-160 130-160 130-160 弯曲率 kgf/mm2 6.1×104 4.1×104 4.1×104 拉伸率 kgf/mm2 7.9×104 5.3×104 5.3×104 伸长率 % 0.5 1.1 1.0 收缩率 - 0.10 0.15 0.15 气体渗透率 g/24hrs.m2mmHg/cm 0.0010 0.0026 0.0036 硬度 - 40 40 30 磨损系数 - 90-95 78 56 线膨胀系数 /°C 2.0~2.6×10-5 2.0~2.6×10-5 2.0~2.6×10-5 最大工作温度 °C 100 54~60 49~55 最大工作温度 °C ±170 ±170 ±170 防腐机理
1、涂层本身对环境中的腐蚀介质具备良好的乃腐蚀性。 我厂生产的玻璃鳞片的原料为中碱玻璃（C玻璃），其组成决定了它具有优良的耐化学药品性及抗老化性、更具有耐磨耐温度变化等特性。
2、涂层对介质的抗渗透性好。 玻璃鳞片在涂层中与基体相互平行叠压排列，形成致密的防渗层。据测在1-2毫米的涂层中鳞片的分布可达数十上百层，使得介质渗透扩散的途径边的曲曲折折，大大延长了介质渗透扩散到基体的时间。 3、涂内部的残余应力小 玻璃鳞片在涂层中形成许多小区域，使树脂的微裂纹、微气泡相互分割，减少了涂层与基体之间的热膨胀系数之差，降低了涂层的硬化收缩率及内部应力，抑制了涂层龟裂、剥落，提高了涂层的粘合力与抗冲击性。

公司名称：焦作市金达防腐材料有限公司

联 系 人：崔艳丽

联系电话：15838955573

固　话：0391-7195558

传　真：0391-7195559

网　址：　　www.jzjinda.com