

南京注浆搅拌桩 操作简单|至联

产品名称	南京注浆搅拌桩 操作简单 至联
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

水泥浆拌和时间不得少于3分钟，制备好的水泥浆不得离析、沉淀，水泥浆存放时间不得大于2小时，否则应予废弃。已制备好的水泥浆在倒入浆池时，应加筛过滤，以免浆内结块。喷浆搅拌提升，搅拌轴下钻到设计深度后，注浆搅拌桩，开启灰浆泵，按先前确定的速度（档位）均匀的边喷浆边提升；为了保证桩的完整性，应严格控制喷浆停浆时间，开钻后要连续作业，严禁在尚未喷浆的情况下进行提钻作业。

水泥石搅拌法可采用单头、双头、多头搅拌或连续成槽搅拌形成水泥石加固体;湿法搅拌可插入型钢形成排桩(墙)。加固体形状可分为柱状、壁状、格栅状或块状等。用经纬仪确定层向轨与搅拌轴垂直，调平底盘，保证桩机主轴倾斜度不大于1%。钻进：启动钻机钻至设计深度，在钻进过程中同时启动喷浆泵，使水泥浆通过喷浆泵喷入被搅动的土中，使水泥和土进行充分拌合。遇孤石的处理措施：一般情况下，搅拌机对粒径10cm以下的卵石地层亦适用。在成桩过程中如遇较大孤石，则采用加水冲击，提高水泥掺量的方法，若孤石较大无法冲脱，则采用加桩补强的方法。

水泥石搅拌法用于处理泥炭土、有机质含量较高或PH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的粘土或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区采用水泥石搅拌法时，必须通过现场和室内试验确定其适用性。水泥石搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法)。适用于处理淤泥、淤泥质土、素填土、软—可塑粘性土、松散—中密粉细砂、稍密—中密粉土、松散—稍密中粗砂和砾砂、黄土等土层。在搅拌过程中，记录人应记读数表变化情况。重复搅拌和提升：采用二喷四搅工艺，待重复搅拌提升到桩体顶部时，关闭喷浆泵，停止搅拌，桩体完成，桩机移至下一桩位重复上述过程细碎机

南京注浆搅拌桩-操作简单|至联(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。安徽至联锐锋建设工程有限公司为客户提供“钢板桩,钢支撑,搅拌桩,高压旋喷桩”等业务，公司拥有“安徽至联”等品牌，专注于钢结构等行业。，在合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗总。