

运动黏度 (40) / (mm ² /s)	46.5	68.5	GB/T 265
倾点/	-36	-27	GB/T 3535
闪点 (开口) /	184	188	
密度 (20) / (kg/ m ³)	899	892	SH/T 0725
酸值/ (mgKOH/g)	0.01		GB/T 4945
水分/ (mg/kg)	18	16	SH/T 0246
颜色/号	小于 0.5	小于 0.5	GB/T 6540
机械杂质 (质量分数无) /%		无	GB/T 511
泡沫性 (泡沫倾向/ 泡沫稳定性, 24) / (mL/mL)	25/0	20/0	GB/T 12579
灰分 (质量分数) / %	<0.002		GB/T 508
残炭 (质量分数) / %	<0.01		GB/T 268
铜片腐蚀 (T2 铜片 /100 /h) /级	1b	1b	GB/T 5096
击穿电压/kV	35		GB/T 507
氧化安定性 (140 / - 14h)			
氧化油酸值/ (mgKOH/g)	0.05	0.06	SH/T 0196
氧化油沉淀 (质量分数) /%	0.008		
极压性能 (法莱克斯 2759 A 法) 失效负荷/ N		2848	SH/T 0187

适用：压缩机