



????

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	流动性	200 ,49N	ISO 1133	4.5	g/10min
	密度	23	ISO 1183	1050	kg/m3
机械性能	拉伸破坏应力	5mm/min	ISO 527-1,-2	47	MPa
	拉伸破坏应变	5mm/min	ISO 527-1,-2	<3	MPa
	弯曲弹性率	2mm/min	ISO 178	3350	MPa
	弯曲强度	2mm/min	ISO 178	107	MPa
	夏比冲击强度	缺口,23	ISO 179	2.2	KJ/m2
热性能	载荷变形温度	1.80MPa Flatwise method	ISO 75-1,-2	78	
	维卡软化点	50N	ISO 306	99	
	洛氏硬度	23	ISO 2039-2	75	M