

预分散MBTS-80

产品名称	预分散MBTS-80
公司名称	三门华迈化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县珠岙镇岭口
联系电话	86-57683104882 18958526183

产品详情

产品特征

组成	80% 二硫化二苯并噻唑
外观	白色粉状
物理特性	参照有关安全资料

预分散 MBTS-80是一种具有良好加工安全性的通用型准超速促进剂，可以单独使用也可以与其它促进剂并用。与活化的二硫代氨基甲酸盐类促进剂并用可防止焦烧。秋兰姆类、二硫代氨基甲酸盐类以及醛胺类促进剂对MBTS-80均有活化作用。在CR胶料的加工和硫化中具有迟延作用。当与超速促进剂并用时，MBTS-80能改善加工安全性。MBTS-80的硫化胶具有良好的耐热老化性能。

通常情况下，粉状促进剂MBTS容易飞扬且粘附设备，混炼时不容易分散均匀。但是预分散MBTS-80则易于配料混炼；正常存放条件下不会结块；流动性好，无粉尘飞扬，不会造成加料损失，在各种胶料中吃料容易且分散均匀，保证了有效组分MBTS的最佳活性。建议在混炼末期加入。

用 量 NR 主促进剂：1.0~2.0phr与2.0~3.0phr硫黄并用；

第二促进剂：0.5~1.0phr和0.2~0.5phr二硫代氨基甲酸盐类促进剂与1.0~2.0phr硫黄并用。

SBR 主促进剂：1~3phr和1~3 硫黄并用；

副促进剂：0.25~0.75phr与1~3phr硫黄和0.3~0.6phr次磺酰胺类促进剂并用

NBR 主促进剂：1~2phr和0.2~2phr硫黄并用；

副促进剂：0.75phr与0.2~2phr硫黄和0.3phr次磺酰胺类促进剂并用

IIR 0.25~1phr和1~2phr的硫黄并用

耐热工业制品，电缆护套及绝缘层，硬质橡胶。

25公斤装，聚乙烯袋内衬的纸箱。

阴凉、干燥处，原包装密封存放 12个月。

请参照有关产品安全资料(MSDS)