

## 售 PA66 NA40 GR20 NL HS/土耳其Eurotec 耐热，阻燃性，尼龙粒

产品名称	售 PA66 NA40 GR20 NL HS/土耳其Eurotec 耐热，阻燃性，尼龙粒
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	Eurote:PA66 土耳其:Eurotec
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

### 产品详情

# Tecomid NA40 GR20 NL HS

Polyamide 66

Eurotec Engineering Plastics

20% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

PA6.6, 20% glass fiber reinforced, heat stabilized, natural

物性信息：

基本物性

增强材料

添加剂

特性

机构评级

RoHS 合规性

外观

加工方法

树脂ID (ISO 1043)

物理性能额定值单位制测试方法

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

热稳定剂

热稳定性

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

自然色

注射成型

PA6.6 GF20

收缩率

垂直流动方向

1.1

流动方向

0.40

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)

2.1

含水量

注射额定值单位制  
机械性能额定值单位制测试方法

Low  
7500

拉伸应力 (断裂, 23 ° C)

150

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

3.0

悬臂梁额定值单位制测试方法

-30 ° C

8.0

23 ° C

9.0

无缺口伊佐德冲击强度

-30 ° C	55
23 ° C	60
热变形温度值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	255
1.8 MPa, 未退火	245
维卡软化温度	250
熔融温度 1	262
表面电阻率值单位制测试方法	1.0E+13
体积电阻率	1.0E+15
漏电起痕指数 (解决方案 A)	500
可燃性等级值单位制测试方法	
0.750 mm	HB
1.60 mm	HB
注射成型值单位制	80.0

干燥时间	2.0 到 4.0
料斗温度	60.0 到 80.0
加工（熔体）温度	270 到 300
模具温度	70.0 到 110
注射速度	快速
保压	50.0 到 100

干燥说明  
Drying is not necessary for materials in moisture proof closed bags.  
PA66 NA40 GR20 NL HS/土耳其Eurotec

1、医疗器械及精密仪器：

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

2、其它方面：

用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置.....

郑重承诺:

本公司所售原料全部为原厂原包正牌料

杜绝一切副牌料、水口料以次充新！

在货物送达以后，请与时间检查。发现物流中出现大量包装损坏原料外漏的,请必须于24小时内与我们联系，让物流人员出具证明并保存。

如发货后未能及时收到，请及时与我们联系。

本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我盲程部将竭尽所能与您共同协商处理。

本司货源充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期准.有保障！可提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，材质证明及资料表（MSDS）！竭诚欢迎广大新老顾客来电洽谈