

# PBT沙伯基础现货420SEO-1001玻纤增强30% 阻燃V0防火包覆原料颗粒

产品名称	PBT沙伯基础现货420SEO-1001玻纤增强30% 阻燃V0防火包覆原料颗粒
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PBT 型号:420SEO 产地:沙伯基础
公司地址	浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢(4-10)
联系电话	18551152573

## 产品详情

跨境属性

跨境包裹重量1kg

单位重量1kg

商品属性

产地沙伯基础

品名PBT

是否进口否

厂家(产地)沙伯基础(原GE)

货号420SEO-1001

牌号420SEO-1001

加工级别注塑级

特性级别耐磨,耐高温,高强度

用途级别运动器材,电动工具配件,汽车部件

销售方式品牌经销

品牌沙伯基础

类型标准料

典型应用领域包括:

电气/电子应用

电气用具

手柄

用途

把手

家电部件

连接器

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

比重

1.53

g/cm<sup>3</sup>

ASTM D792

特定体积

0.658

cm<sup>3</sup>/g

ASTM D792

收缩率

内部方法

流动 3

0.30 到 0.50

%

流动 4

0.50 到 0.80

横向流动 3

0.40 到 0.60

横向流动 5

0.60 到 0.90

吸水率 (24 hr)

0.060

ASTM D570硬度

额定值

洛氏硬度 (R 计秤)

118

ASTM D785机械性能

额定值

抗张强度 6 (断裂)

119

MPa

ASTM D638

伸长率 6 (断裂)

3.0

ASTM D638

弯曲模量 7 (50.0 mm 跨距)

7580

ASTM D790

弯曲强度 7 (断裂, 50.0 mm 跨距)

190

ASTM D790冲击性能

额定值

悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

85

J/m

ASTM D256

无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C)

800

ASTM D4812热性能

额定值

热变形温度

ASTM D648

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm

216

° C

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm

207

线形膨胀系数 - 流动

ASTM E831

-40 到 40 ° C

2.5E-5

cm/cm/ ° C

60 到 138 ° C