

酒标花纸烫金纸

产品名称	酒标花纸烫金纸
公司名称	天昊实业有限公司
价格	100.00/卷
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇康乐路
联系电话	0755-28620123

产品详情

专业供应陶瓷、玻璃、喷漆瓶浮雕金水转印花纸酒标用烫金纸：

TDL-G5、为淡金色烫印温度为115度到145度，

烫印出来不开裂，不起皱，上隔离光油后不起皱纹。

烘烤温度可达到80到200度之间，烘烤效果光泽度高，不起泡。

耐水泡时间可长达72小时，耐酒精时间可达到48小时，不变色，不脱落。

当然这需要底油个隔离光有的配合。

TDL-G2、为黄金色烫印温度为115度到145度。

烫印出来不开裂，不起皱，上隔离光油后不起皱纹，

烘烤温度可达到80到200度之间，烘烤效果光泽度高，不起泡。

耐水泡时间可长达72小时，耐酒精时间可达到48小时，不变色，不脱落。

当然这需要底油个隔离光有的配合。

THC-OP-S、为银色烫印温度为100度到115度。

烫印出来不开裂，不起皱，上隔离光油后不起皱纹，

烘烤温度可达到80到150度之间，烘烤效果光泽度高，不起泡。

耐水泡时间可长达72小时，耐酒精时间可达到48小时，不变色，不脱落。

BS-100S、BS-213G、为金银色烫印温度80到110度。

烫印脱落整齐，无瑕疵。烘烤温度为80到145度之间，烘烤效果光泽度高，不起泡。

耐水泡时间可长达72小时，耐酒精时间可达到48小时，不变色，不脱落。

HK-TH-TG2、HK-TH-TG5、HK-TH-TS、HK-TH-TK、

HK-TH-TS3、、、、等适合花纸烫金的烫金纸。

水转印烫金纸具有耐高温、耐腐蚀、不开裂、不起泡等特点。

并且适合与多种烫金底油配套、不用烫金隔离光油即可耐酒精。

可同时针对不同低温玻璃喷涂底材，低温烘烤80-200度，有极佳的附着力。

耐酒精及各种腐蚀溶剂浸泡数小时不变色不脱落。

同时耐水测试72小时无影响其烫金花纸的附着力。

本公司免费提供陶瓷、玻璃、家具、金属等各类基材所需水转印（水贴纸）烫金纸样品。