

70-103-表调剂,胶钛,促进成膜,调整剂-表调剂-表调剂

产品名称	70-103-表调剂,胶钛,促进成膜,调整剂-表调剂-表调剂
公司名称	福麟(唐山)科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	唐山市丰南经济开发区临港经济园化工区(注册地址)
联系电话	15822411071

产品详情

一、产品用途及特性本品为白色粉末制品,含有多种促进剂、螯合剂等多种物质复配而成,用于钢铁类工件表面调整,工序返锈有良好去除作用,并具有以下特点:1.缩短磷化时间,活化工件表面,加速磷化的初期成膜速度,并降低磷化温度,减少磷化液消耗,延长磷化液使用寿命。2.提高磷化质量,增加晶核数量,提高磷化膜致密性和抗蚀性,改善磷化膜的外观。3.使用寿命长,综合成本低。二、工艺参数及操作条件1.使用浓度:0.15%-0.25%2.处理温度:常温 3.PH值:7.5-8.5三、工艺要求1.使用脱盐水进行工作液配制,减少杂质离子带入,避免设备系统和基材的腐蚀。2.工作液配制方法:先放脱盐水至工作水位的3/4,预热至20-30,在搅拌过程中慢慢加入计算所需量,然后加水到工作水位,并加温到工作所需温度即可使用。3.药剂添加与维护:用脱盐水将药剂开成较高浓度(不高至50wt%)的溶液,适量添加,以保证药剂完全溶解与均匀控制。4.每天开班前应将槽液充分搅拌且测量PH值,然后根据需要补加本品(先预先溶解),如前面工序带入杂质,尤其是酸,容易使本品老化,此时槽液呈污黑色或污黄色,应换掉槽液,重新开槽。3.每公斤本品可以处理工件表面积1500m。四、使用卫生与安全1.使用时配戴手套、防护眼镜,避免与皮肤和眼睛直接接触。2.使用不当时会刺激或灼伤皮肤和眼睛;接触眼睛或皮肤时立即用清水冲洗,如有需要立即就医。五、储运要求1.产品为袋装,运输及存放时避免磕碰破损。2.存放通风、干燥的地方。六、注意事项及其他槽体要求:产品为弱碱性粉末,对金属没有腐蚀作用;槽体、管道和输送泵宜由304/316L不锈钢制成,可以提高设备的使用寿命。废水处理:1.不允许直接排入地表和地下排水系统。2.按当地环保法规来处理 and 排放。70-103-表调剂,胶钛,促进成膜,调整剂-表调剂-表调剂