

600 合成高温脂 高温脂 高温润滑脂 中山森特特种油脂

产品名称	600 合成高温脂 高温脂 高温润滑脂 中山森特特种油脂
公司名称	中山市南头镇森特润滑油
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市南头镇贤邦路2号
联系电话	076089739858 18022019869

产品详情

【产品名称】 600 合成高温脂

【产品概述】

合成高温脂是由耐高温稠化剂和合成油采用先进合成工艺调配而成。具有卓越的高温性能和粘附润滑性能，而且在使用温度高达600 以上，也不会变硬、滴落或分解。

【产品特性】

卓越的高温性能，最高使用温度高达600 以上；

优良的粘附性和胶体安定性，即使高温下也不会滴落，甩油或大量损耗而失去润滑；

优异的抗氧化安定性能，高温长期使用，不变质、不分解；

极好的抗水、防锈性能，可避免涂覆金属表面发生锈蚀；

通用性强，在开式或闭式空间内均可使用。

[\(中山森特润滑油\)](#)

合成高温脂理化指标：

序号	项目	产品指标			参照标准
		HT250	HT350	HT450	

1	颜色/外观	无色膏体	淡黄膏体	无色膏体	目测
2	滴点	280	无	无	GB/T 3498
3	钢网分油 (100 , 24h) %	2.5	1.5	1.0	SH/T 0324
4	蒸发量 (180 , 1h) %	0.10	0.06	0.06	GB/T 0337
5	滚筒变化值	+0%水, 0.1mm	5	5	SH/T 0122
		+10%水,0.1mm	7	7	
6	相似粘度 (-10 , 10s-1)Pa · s	415	415	415	SH/T 0048
7	腐蚀 (铜片)	合格			GB/T 7326 (乙)

【应用范围】

本品适用于中低速、重负荷、水淋、高温的滑动和滚动轴承，如连铸设备轴承、剪机轴承、电炉炉耳轴承、钢水包大包回转台的齿轮及轴承。

【储存条件】

- 1、本品应储存于阴凉干燥处，注意防潮防晒。
- 2、不能和其它油脂混合使用，严禁混入其它杂物。
- 3、换脂时应将先前用过的废脂、杂质清除干净后，方可涂加本润滑脂。
- 4、密闭状态下置于室内干燥通风处，贮存期为3年。 ([中山森特润滑油](#))

【包装规格】1 KG/桶；15 KG/桶

中山市森特润滑油

公司电话：0760-89739858

手机：18826006839（杨经理） QQ：295318119

18022019869（余经理） QQ：344360031

网址：www.sente.icoc.cn

