

# 浙江华顶提供2000米涤纶针刺毡滤料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 浙江华顶提供2000米涤纶针刺毡滤料          |
| 公司名称 | 浙江华顶滤料有限公司                  |
| 价格   | 10.00/平方米                   |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 天台县平桥镇工业园区                  |
| 联系电话 | 86-057683670886 13750663518 |

## 产品详情

[产品名称：涤纶针刺毡滤料](#)

涤纶：学名聚酯（Polyester PE）聚对苯二甲酸乙二醇酯Polyethylene terephthalate，PET 特性：比重1.38 g/cm<sup>3</sup>，熔点256℃，断裂强度5.5g/d，极限氧指数22。热塑性纤维，遇火会燃烧并滴落，能压光、烧毛。过滤性能：可在干燥条件下经受135℃的操作温度；连续在135℃以上工作会变硬、褪色、发脆，短时高温亦会使其强度变弱。抗水解性差，不适于高碱、高湿气的工况条件下（5%以上水汽，100℃以上高温）使用。

解决办法：温度超过135℃则选用Nomex等耐高温纤维；水汽超过5%则将温度降到100℃以下；高碱、高湿汽情况下，选用耐水解的亚克力针刺毡。应用：涤纶针刺毡根据不同厂家粉尘的特性，常有混入抗静电纤维、烧毛、轧光、拒水防油浸渍等处理方式，所制造的涤纶针刺毡在原有性能上又增加了易清灰（粉尘剥离快）、拒水防油（抗结露）、抗静电性能，形成系列产品。参数表品名

### 涤纶针刺毡

| 材质                        | 普通基布                   |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 高强基布                      | 重量 (g/m <sup>2</sup> ) | 450   | 500   | 550   |       |       |
| 600                       | 400                    | 450   | 500   | 550   | 600   |       |
| 厚度 (mm)                   | 1.6                    | 1.8   | 2.0   |       |       |       |
| 2.2                       | 1.4                    | 1.55  | 1.75  | 1.95  | 2.15  |       |
| 透气率 (L/m <sup>2</sup> /S) | 330                    | 300   | 250   |       |       |       |
| 220                       | 350                    | 325   | 285   | 270   | 230   | 断裂强度  |
| (N/5×20cm)                | 经                      | >750  | >750  | >800  | >800  |       |
| >1000                     | >1000                  | >1100 | >1100 |       |       |       |
| 纬                         | >1150                  | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 |
| >1400                     | >1500                  |       |       |       |       |       |