

池州车间环氧地坪 安徽增品

产品名称	池州车间环氧地坪 安徽增品
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧地坪施工中起皱多数是涂料快干造成的。施工环境温度高，涂装距离（喷涂）大，稀释剂挥发快，致使地坪漆未流平，使漆膜出现起皱橘皮现象。为了加快涂膜干燥，催干剂加入量太大，也会造成环氧地坪漆涂膜起皱。在高温下避免施工，或加强通风，降低施工环境温度，调整喷漆距离，适当加入慢干溶剂，减少催干剂用量，是避免和克服环氧树脂地坪涂膜起皱的方法。底漆表干未完全干硬，或固化剂含量不足，地坪漆漆膜交联不充分就涂装面漆或多涂，即发生起皱咬底现象。使用聚合物含量高的硝基漆或水性漆作底漆，由于PVC含量低，也造成复涂面漆咬底。如面漆使用大量慢干的酮类等强溶剂，也容易使环氧地坪漆产生咬底现象。

环氧地坪是一种经济实用的地坪种类，其附着力强，抗折，抗压，耐磨性能优越，也有不错的耐酸，耐溶剂的性能。可再好的东西也有承受极限和使用寿命，为了使环氧地坪得到更好的使用，在日常使用时就要注意保持保养。1、勤清洁。清洁主要是要清理砂粒和腐蚀性液体，因为砂粒存在在环氧树脂地坪涂膜表层，当人员车辆行走时，会加大地坪的磨损；腐蚀性液体则是侵蚀地坪的高危险物质，虽然地坪漆具有一定的防腐蚀性能，但一般只能耐30%的盐水，和10%的硫酸，并且一般在12天内。

地下室地坪漆施工工艺，基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，车间环氧地坪，平整无空

鼓;涂刷底油：封闭基面，增强附着力;环氧树脂批土中涂：砂浆层固化后，再刮环氧批土2道，封闭砂眼和气孔，打磨腻子并吸尘干净；涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净、干燥，无其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度宜小于85%，当湿度过大时应停止施工；。

池州车间环氧地坪-安徽增品(推荐商家)由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司位于合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽增品在工地施工材料中享有良好的声誉。安徽增品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽增品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。