

POM美国杜邦127UV抗紫外线耐磨级塑胶原料

产品名称	POM美国杜邦127UV抗紫外线耐磨级塑胶原料
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	13311998825 13311998825

产品详情

POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。

聚甲醛POM加工成型条件与注意事项

- 1.注意成型的温度管理，POM料不可在熔胶筒内滞留过长时间，否则易过火，黄色化
- 2.溶化后的气体很，射嘴及法兰的各部件接触点易腐蚀，宜用好的材质
- 3.加热温度190 - 220摄氏度，模具温度80 - 120摄氏度，料管温度170 - 225摄氏度，喷出料温度190 - 210摄氏度，射出压力800 - 1500KG/cm²,保压视塑件壁而定，低操作温度180摄氏度。

4.使用热风干燥机，干燥温度为100 - 120摄氏度，需时1 - 4小时。料管温度段为180 - 210摄氏度，第二段为185 - 210摄氏度，第三段为180 - 195摄氏度，第四段为150 - 180摄氏度。模具表明温度60 - 120摄氏度