

淮安灌浆料价格 淮安高强无收缩灌浆料

产品名称	淮安灌浆料价格 淮安高强无收缩灌浆料
公司名称	南京伊顿建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:伊顿 型号:CGM 产地:南京
公司地址	南京市高淳区东坝信息新材料产业园832-1249号 (注册地址)
联系电话	18710925169

产品详情

淮安灌浆料价格 淮安高强无收缩灌浆料

CGM高强无收缩灌浆料

灌浆施工说明

一、基础处理

基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物，灌浆前24小时，基础表面应充分湿润，灌浆前1小时，清除积水。二、支模 1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。

2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。

3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。 4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

CGM高强无收缩灌浆料三、灌浆料配制

1、一般地，按通用加固型13-14%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。2、高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可***搅拌充分均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性降低，应在40分钟内用完。严禁在**CGM**高强无收缩灌浆料中掺入任何外加剂。

CGM高强无收缩灌浆料四、灌浆施工方法 1、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

2、灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。

CGM高强无收缩灌浆料五、养护

1、灌浆完毕，灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。2、冬季施工时，灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

3、灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。

CGM高强无收缩灌浆料拆模和养护时间及环境温度的关系

日最低气温（℃）	拆膜时间（h）	养护时间（h）
-10~0	96	24
0~5	72	10
5~15	48	7
15	24	

CGM高强无收缩灌浆料包装贮运 1.包装规格：50kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。

2.保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。

淮安灌浆料价格 淮安**CGM**高强无收缩灌浆料