

MLLDPE 埃克森化学 3518PA 好薄膜 流延膜 拉伸膜 卫生薄膜 茂金属

产品名称	MLLDPE 埃克森化学 3518PA 好薄膜 流延膜 拉伸膜 卫生薄膜 茂金属
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	埃克森:流延膜 3518PA:拉伸膜 美国:MLLDPE
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	密度		埃克森美孚方法	0.918 g/cm ³
	熔体流动速率		ASTM D-1238	3.5 g/10min
机械性能	屈服拉伸强度(MD)		ASTM D-882	8 MPa
	屈服拉伸强度(TD)		ASTM D-882	8 MPa
	断裂拉伸强度(MD)		ASTM D-882	74 MPa
	断裂拉伸强度(TD)		ASTM D-882	47 MPa
	断裂伸长率(MD)		ASTM D-882	510 %
	断裂伸长率(TD)		ASTM D-882	680 %
	1%正割模量(MD)		ASTM D-882	110 MPa
	1%正割模量(TD)		ASTM D-882	120 MPa
	落锤冲击强度	F50	ASTM D-1709A	140 g
	埃尔门多夫撕裂强度(MD)		ASTM D-1922	190 g

	埃尔门多夫撕裂强度(TD)		ASTM D-1922	500	g
热性能	熔点		埃克森美孚方法	114	
光学性能	雾度		ASTM D-1003	2.4	%
	光泽度	纵向,60 °	ASTM D-2457	86	%