

UV胶UV-3063紫外线胶水

产品名称	UV胶UV-3063紫外线胶水
公司名称	深圳永鑫泰胶业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华街道牛地埔东区47栋
联系电话	0755-28116757 13632533881

产品详情

ADD：深圳市龙华牛地埔新村东区47栋 TEL：0755-28111001 0755-28116757

FAX：0755-28116587 http:www.szyxtjy.com E-mail：yxtjy888@126.com yxtjy88@126.com 简介

紫外线固化胶水UV-3063专门用于接着ABS、HIPS、PS、PC、PVC、亚克力等塑胶材质的固定与接着。其固化后清澈透明无痕迹，在紫外线的光照下，胶水迅速固化，能与基材合为一体，产生极高的接着强度，特别是抗紫外线的亚克力、PC等材质的应用方面，硬化后的接着强度甚至超过基材本体强度，是相当优异的塑胶类接着剂，若要接着的塑胶类基材有颜色或微透明的情况下，只需要增加足够光照时间，直至胶水完全固化。产品特点 具强韧、抗震和耐冷热冲击等特性，长期使用不脱胶，可与基材本身反应产生链接，发挥高强度的接着力。可适用于多种塑胶材质，能广泛解决塑胶类材质的接着困扰。

树脂规格 外观 无色液体 / 色度

Gardner Scale 2 黏度 (25 °C) cps

400 / 比重 (20/20 °C) 0.09

沸点760mmHg. 203 / 蒸汽压20 °C

mmHg < 0.13 闪火点 Setaflash.

> 90 / 蒸汽密度 (空气=1) 6.8

折射率：1.48-1.50 (20 °C)

硬化条件 以波长365--400nm的紫外光光源，照射强度 > 10mW /cm²的条件下进行测试：

亚克力试片固定时间 sec 8 建议照射时间

sec 70-100

成品性质 硬度Durometer 78D /

吸水率 (7天, %) 0.81 沸水煮沸测试100 °C /24hr

通过 / 树脂正常使用室温 -40 °C --100 °C

接着强度 (拉伸模式) kg/cm² PC对亚克力kg/cm² -----195(基材断裂)

亚克力对亚克力-----202(基材断裂) 亚克力对ABS----- 130(基材断裂) 固化后特点 加

入橡胶弹性体具有高弹抗震性能，粘接后达到基材本体破坏，而粘接部位不至破坏，耐水煮，耐酸碱，耐黄变性能优异，不白化。