UV胶UV-3063紫外线胶水

产品名称	UV胶UV-3063紫外线胶水
公司名称	深圳永鑫泰胶业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华街道牛地埔东区47栋
联系电话	0755-28116757 13632533881

产品详情

ADD：深圳市龙华牛地埔新村东区47栋　　TEL：0755-28111001　0755-28116757
FAX：0755-28116587 http:www.szyxtjy.com E-mail：　yxtjy888@126.com　　yxtjy88@126.com 简介 紫外线固化胶水UV-3063专门用于接着ABS、HIPS、PS、PC、PVC、亚克力等塑胶材质的固定与接着。其固化后清澈透明无痕迹，在紫外线的光照下，胶水迅速固化，能与基材合为一体，产生极高的接着强度，特别是抗紫外线的亚克力、PC等材质的应用方面，硬化后的接着强度甚至超过基材本体强度，是相当优异的塑胶类接着剂，若要接着的塑胶类基材有颜色或微透明的情况下，只需要增加足够光照时间，直至胶水完全固化。 产品特色 具强韧、抗震和耐冷热冲击等特性，长期使用不脱胶，可与基材本身反应产生链接，发挥高强度的接着力。可适用于多种塑胶材质，能广泛解决塑胶类材质的接着困扰。
树脂规格 外观　　无色液体　/ 色度
Gardner Scale　　2 黏度（25°C、cps）
400　/ 比重（20/20°C）　　0.09
沸点760mmHg.°C　　203　/ 蒸汽压20°C.
mmHg　　＜0.13 闪火点 Setaflash.°C
＞90　/ 蒸汽密度（空气=1）　　6.8
折射率：1.48-1.50 (20°C)
硬化条件 以波长365--400nm的紫外光光源，照射强度＞10mW /cm2的条件下进行测试：
亚克力试片固定时间 sec　　8 建议照射时间
sec　　70-100
成品性质 硬度Durometer　　78D　/
吸水率（7天.％）　　0.81 沸水煮沸测试100°C/24hr
通过　/ 树脂正常使用室温　　-40°C--100°C
接着强度（拉伸模式）kg/cm2　PC对亚克力kg/cm2 ----------195(基材断裂)
亚克力对亚克力----------202(基材断裂)　亚克力对ABS---------- 130(基材断裂) 固化后特点 加入橡胶弹性体具有高弹抗震性能，粘接后达到基材本体破坏，而粘接部位不至破坏，耐水煮，耐酸碱，耐黄变性能优异，不白化。