

001*7阳离子交换树脂

产品名称	001*7阳离子交换树脂
公司名称	汇珠科技（上海）有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄306号104
联系电话	86-02159589397

产品详情

一、执行标准：SH2605.01-2003

二、理化性能指标：

指标名称	001 × 7 C	001 × 4FC
外观	金黄至棕褐色球状颗粒	
出厂型式	钠型	
含水量%	52-58	55-60
质量全交换容量mmo1/g	4.5	4.4
体积交换容量mmo1/ml	1.50	1.30

湿视密度g/ml	0.75-0.80	0.74-0.84
湿真密度g/ml	1.12-1.20	
范围粒度%	(0.40-1.25)mm 95	(0.80-1.80)mm 95
有效粒径mm	0.40-0.85	0.85
均一系数	1.60	1.40
磨后圆球率%	90	

三、使用时参考指标：1. PH范围：1~14 2. 最高使用温度：氢型 100℃；钠型 120℃
3. 转型膨胀率%：(Na+ H+)8~10 4. 工作交换容量：25~80mmol/l(湿)
5. 工业用树脂层高度：1.0~3.0m 6. 再生液浓度：NaCl: 8~10% HCl: 4-5% 7. 再生液用量：NaCl:
8-10%；树脂体积=1.5~2:1 HCl: 4-5%；树脂体积=2~3:1 8. 再生液流速：4~6米/小时
9. 再生接触时间：30-60分钟 10. 正洗流速：10~20米/小时 11. 正洗时间：约30分钟
12. 运行流速：10~40米/小时 四、用途：主要用于硬水的软化及抗菌素的提炼等。
五、与国外对应牌号：美国：Amberlite IR-118 六、包装：编织袋，内衬塑料袋，净重25Kg