

201*7阴离子交换树脂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 201*7阴离子交换树脂 |
| 公司名称 | 汇珠科技（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄306号104 |
| 联系电话 | 86-02159589397 |

产品详情

| | | | |
|-----|---------------------------------|------|---------------|
| 牌号 | 汇珠牌 | 离子型 | 氯型 |
| 酸碱性 | 强碱性 | 外观 | 无色至淡黄色不透明球状颗粒 |
| 含量 | 99（%） | 颗粒尺度 | 0.315-1.25mm |
| 用途 | 用于纯水、高纯水制备，废水处理，生化制品的提取，抗菌素分离等等 | | |

本产品是在苯乙烯-二乙烯苯共聚基体上带有季胺基[-N(CH₃)₃OH]的阴离子交换树脂，该树脂具有机械强度好，耐热性能高等特点。

本产品相当于美国：Amberlite IRC-400 西德：Lewatit CNR-80

产品技术标准：

- 1、外观：淡黄色透明球状颗粒
- 2、出厂型式：氯型
- 3、主要性能指标：

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| 序号 | 指标名称 | 指标 |
|----|-------------------|-----------|
| 1 | 含水量 % | 42-48 |
| 2 | 全交换容量mmol/g (干) | 3.5 |
| 3 | 湿真密度 g/ml | 1.06-1.11 |
| 4 | 湿视密度 g/ml | 0.66-0.75 |
| 5 | 粒度 0.315-1.25mm % | 95 |
| 6 | 均一系数 | 1.6 |
| 7 | 有效粒径 mm | 0.40-0.70 |
| 8 | 磨圆球率% | 90 |

使用时参考指标：1、PH范围：0-14 2、允许温度：()：氯型 80，氢氧型 60
3、膨胀率：%(Cl⁻ H⁺) 25 4、工业用树脂层高度：1.0-3.0m 5、再生液浓度：NaOH: 4-5%
6、再生剂用量：kg/m³按100%计；K₂CO₃(工业)40-80 7、再生液流速：4-6m/h
8、再生接触时间：30-60分钟 9、正洗流速：4-6m/h 10、正洗时间：约25分钟 11、运行速度：15-25m/h
12、工作交换容量：mmol/l(湿) 450

用途：主要用于纯水、高纯水的制备及废水处理，生化制品的提取。

包装形式：1、编织袋，内衬塑料袋，净重20kg 或25L/包 2、塑料桶，内衬塑料袋，净重25kg