

MB46慢走丝线切割离子交换树脂

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | MB46慢走丝线切割离子交换树脂 |
| 公司名称 | 汇珠科技（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区宝钱公路5000弄306号104 |
| 联系电话 | 86-02159589397 |

产品详情

| | | | |
|-----|-----------|------|--------------|
| 牌号 | 汇珠 | 离子型 | 阴阳混合 |
| 酸碱性 | 中性 | 外观 | 金黄色至深褐色 |
| 含量 | 55-60（%） | 颗粒尺度 | 0.315-1.25mm |
| 用途 | 线切割及高纯水设备 | | |

MB46树脂是已再生预混好的、可直接使用的混床专用离子交换树脂。MB46树脂特别适合于慢走丝线切割机。还可用于含放射性物质的水处理系统以及半导体制备等行业的超纯水生产，也可用于各种水处理工艺后进行。本产品符合国家及行业标准技术指标。相当于国外同类产品Amberlite MB9L

理化性能指标：

外观-----球状颗粒

骨架-----苯乙烯与二乙烯苯交联共聚物

出厂离子型态-----H⁺/OH⁻

堆积密度-----0.71-0.75g/ml

体积交换容量 -----1.90/1.00mmol/mL

化学稳定性-----不溶于水、稀酸、碱

建议操作条件：

pH范围-----1-14

最高使用温度-----60

最小树脂层高度----- 700mm

运行流速-----8-40m/h

注：

在合成该树脂混合物时，H⁺-型和OH⁻-型转型率很高。长时间在空气中暴露会吸收大量二氧化碳，从而影响的性能及使用。因此一旦开包需尽快使用，不用的部分须仔细密封。另外，该产品不可受到阳光直接照射或

MB系列产品无需在交换柱中注水，直接装填避免二次分层。