

高温材质GH4080A圆棒固溶时效交货 锻造圆钢抗拉强度

产品名称	高温材质GH4080A圆棒固溶时效交货 锻造圆钢抗拉强度
公司名称	无锡晟隆创钢业有限公司
价格	220.00/千克
规格参数	品牌:晟隆创 工艺:锻造 交货期:15天
公司地址	无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085
联系电话	0510-83110683 13376220968

产品详情

高温材质GH4080A圆棒固溶时效交货 锻造圆钢抗拉强度！！！！

无锡晟隆创钢业有限公司是一家从事哈氏合金、蒙乃尔、因科乃尔、因科洛伊、镍基合金、高温合金、耐腐蚀合金的无缝管、圆棒、钢板、管件的生产厂家，并致力于发展成为合金材料行业的大型企业集团。

公司位于江苏省无锡市 - - 新区运河旁，公司成立于2006年，总设计生产能力年生产2200吨。公司拥有先进的设备：2吨，5吨，10吨中频熔炼炉；三台真空感应炉；中高温热处理电炉等设备。检测设备包括：炉前直读光谱仪，分光光度仪，化学分析实验室、机械性能实验室（硬度试验机）、金相实验室、超声波无损检测等。

合金组织结构 叶片毛坯按不同的热处理规范处理的组织特征：1080 ±10 ，8h，空冷处理；在1080时基体中的 相和一些M7C3及M23C5型晶界碳化物溶入固溶体。在冷却过程中晶界形成M7C3及M23C6型富铬碳化物。M7C3大约在1000 以上沉淀出来，饼子较低温度下转变为M23C6，M23C6在750~1000析出，也能独立成核，生成晶界碳化物。所以在1080 ±10 ，8h，空冷处理后，晶界上呈现出不连续

状态的M7C3和M23C6，晶内有相和MC。

直径 $d_{20} \sim 55\text{mm}$ 的叶片用热轧棒材、直径不大于 300mm 的热轧或锻制棒材。

冷拉棒材直径 $8 \sim 45\text{mm}$ 圆棒及内切圆直径 $d_8 \sim 36\text{mm}$ 的六角形棒材。

外径 1000mm 、内径 900mm 、高度 130mm 的轧制形件。

厚度不大于 9.5 的热轧板材、厚度不大于 4.0 的冷轧薄板材，厚度不大于 0.8mm 的冷轧带材。

叶片用热轧棒材不经热处理，其表面应全部磨光或车光。

机加工用热轧棒材以固溶处理并除氧化皮状态。

锻锻用冷拉棒材以冷拉磨光状态，机加工用冷拉棒材以冷拉经固溶处理并除氧化皮状态，热加工用棒材以制造状态并除氧化皮（对锻造厂用棒材应车光后供应，其表面粗糙度不小于 3.2 ）。

轧制环形件以固溶处理和粗加工状态。

热轧板材、冷轧板材和带材经软化处理、碱酸洗、切边和平整左矫直。