

加长纤 PP VLF 80105 CC塑料 RTP

产品名称	加长纤 PP VLF 80105 CC塑料 RTP
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	RTP:15 g/10 min 80105:熔指10 美国:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

加长纤 PP VLF 80105 CC塑料 RTP

RTP VLF 80105 CC

Polypropylene

RTP Company

30% 长玻璃纤维

产品说明：

Long Glass Fiber - Chemically Coupled

物性信息：

基本物性增强材料

特性

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

长玻璃纤维, 30% 填料按重量

化学耦合

联系制造商

注射成型

收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.10 到 0.30
含水量	0.020
补充信息额定值单位制	30
机械性能额定值单位制测试方法	6890
抗张强度	107
伸长率 (屈服)	2.0 到 3.0
弯曲模量	6340
弯曲强度	165
悬臂梁冲击额定值强度制(测试方法)	210
无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm)	800
热性能额定值温度制(测试方法未退火)	149
可燃性额定值测试方法 ** Values per RTP Company testing.)	HB
注射成型值单位制	82.2

干燥时间	4.0
Dew Point	-28.9
加工（熔体）温度	227 到 260
模具温度	37.8 到 76.7
注塑压力	