

## s30908不锈钢板价格标准s30908不锈钢棒特性

产品名称	s30908不锈钢板价格标准s30908不锈钢棒特性
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.1 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

## 产品详情

S30908属高镍奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能比304好，但实际多作耐热钢使用。

一、S30908对应牌号：06Cr23Ni13、旧牌号：0Cr23Ni13,2

二、S30908化学成分：

碳C 0.08，

硅Si： 1.00，

锰Mn： 2.00，

磷P： 0.045，

硫S： 0.030，

铬Cr： 22.00 ~ 24.00，

镍Ni： 12.00 ~ 15.00，

三、S30908物理性能：

密度密度(20 )/kg/dm<sup>3</sup>:7.98,

熔点/ :1397~1453,

比热容(0~100 )/kg/(kg.k):0.5",

热导率/w/(m.k)100 -:"15.5",

热导率/w/(m.k)500 -:"18.6",

线胀系数/(10-6/k)0~100 ::"14.9",

线胀系数/(10-6/k)0~523 ::"18",

电阻率 ( 20 ) / ( .mm<sup>2</sup>/m):"0.7",

纵向弹性模量 ( 20 ) /GPa:"193 ,

磁性:无。

#### 四、S30908力学性能:

交货状态：棒材切削加工固处理，热压力加工不固处理，板材固酸洗，

抗拉强度 ( RM/MPa ) : 520 ,

延伸强度 ( Rp0.2/MPa ) : 205 ,

伸长率A/% : 40 ,

断面收缩率 ( Z/% ) 60。

#### 五、S30908热处理

硬度HBW : 固187 , 硬度HRB : 90 ,

加热温度 : 1030~1150 ,

加热方式 : 快冷。

s30908不锈钢 s30908不锈钢管执行标准

S30908应用领域：可承受980度以下反复加热，一般是炉用材料。 作者：上海钜备合金