长春黑色填缝剂

产品名称	长春黑色填缝剂
公司名称	长春弘圣新型建筑材料有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	
公司地址	吉林省长春市二道区正茂生产资料市场7栋
联系电话	0431-81915260 18604448351

产品详情

长春弘圣新型建筑材料有限公司是一家大型的生产施工一体化的工厂，现聘有30多位资深行业施工技术人员，特承接；自流平工程，环氧树脂地坪工程，PVC橡胶地板粘铺工程，建筑工程加固改造，植筋，包钢，外墙保温，室内装修，防水堵漏，路面修补，旧楼改造，粘贴碳纤维等加固工程，施工经理咨询电话：13604307243 18604448351　竭诚与您的合作，弘圣特材宣！

瓷砖填缝剂

★产品特点

1、抗压、抗折强度、和抗冻融循环能力强，从而有很好的耐久性。

2、吸水率低，具有非常强的抗磨能力。

3、低收缩，从而避免出现裂纹。

4、具有多种颜色，可实现丰富的装饰效果。

★适用范围

应用在室内外、墙地面上充填（单烧、双烧、缸体、磁体等）各种瓷砖、（天然石、人造石、花岗岩、大理石等）各种石材、玻璃和大理石马赛克间的缝隙。

★技术指标

试验结果	检测项目		检测结果	技术指标
	收缩值，mm/m		0.6	＜3
	抗折强度，Mpa	标准试验条件	3.00	＞2.50
		冻融循环后	2.80	＞2.50
	抗压强度，Mpa	标准试验条件	19.8	＞15.0
		冻融循环后	19.6	＞15.0
	吸水量，g	30min	4.0	＜5.0
		240min	8.8	＜10.0

基层处理：

1、勾缝应待粘结砂浆或胶粘剂充分硬化后进行。并应根据有关技术简报核查所要求的等待时间。

2、清理瓷砖缝使其清洁干净，并至少将砖缝厚度的2/3清空。清理最好在砂浆或胶粘剂还未凝硬前进行。

搅 拌：

在搅拌中将N300彩色防霉瓷砖勾缝剂缓慢倒入盛有准确比例拌和水的无锈干净容器中，最好使用慢速机械搅拌器，直至将勾缝剂搅拌成均匀无结块糊状。静置2~3分钟待其熟化后稍搅拌方可使用。

填 缝：

1、用平橡胶抹子将搅拌好的N300彩色防霉瓷砖勾缝剂挤入并填满瓷砖缝。勾缝剂接近初凝时方可清洗。最好清洗时机是填缝剂开始失去光泽的时候。注意：如果在勾缝剂仍处于塑性状态时即进行清洗，部分勾缝剂可能被擦掉。另一方面，如果在勾缝剂彻底干硬后再进行清洗，则可能损及瓷砖表面。

2、使用微湿的硬海绵将多余的勾缝剂擦去，并不断用洁净水清洗海绵。勾缝剂完全干硬后方可用干布除去瓷砖表面残留的粉痕。

3、为使N300彩色防霉瓷砖勾缝剂能够正常水化、养护，在炎热多风天气中应用清水淋洒已干燥的砖缝

。

4、如果因清洗步骤不正确而导致N300彩色防霉瓷砖勾缝剂硬结于瓷砖面

上，至少在勾缝十天后方可用酸性清洁剂遵照使用说明将其除去。

★用量计算

瓷砖尺寸	缝宽（MM）			
(mm)	3	8	10	15
75×150×6	1.0			
100×100×6	1.0			
100×100×10	1.6			
100×200×6	0.8			
100×200×10	1.2	2.0	2.4	
150×150×6	0.7			
200×200×8	0.7			
120×240×12	1.2	2.0	2.4	
250×250×12	0.8	1.3	1.6	
350×250×20	1.3	2.1	2.6	3.9
250×330×8	0.5	0.7	0.9	
300×300×8	0.5	0.7	0.9	
300×300×10	0.6	0.9	1.1	
330×330×20	1.1	1.7	2.2	3.2
300×600×10	0.4	0.7	0.8	
330×330×10	0.5	0.8	1.0	

400×400×10	0.4	0.7	0.8	
450×450×12	0.5	0.7	0.9	
500×500×12	0.4	0.6	0.8	
600×600×12	0.4	0.5	0.7	

★包装贮存

1、包装规格为25kg/袋，3kg/盒，1kg/袋。

2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，贮存期可达12个月。

3、本品无毒、无味、无污染、不易燃、不易爆、可按一般货物运输。

★注意事项

本公司提供的任何印刷品颜色样板仅供顾客选择时参考,但不作为验收依据,实际产品每批可能会有微小变化,请顾客挑选产品时以实样为准，本产品可能会污染瓷砖表面,尤其是表面粗糙疏松多孔,吸水性强的瓷砖和各种天然石材、大理石等，施工时应严格按照说明书规定的操作要求进行,及时清理,必要时先做局部试验,本公司不承担操作不当而造成勾缝剂污染砖面的责任，施工时,必须严格按使用说明中,填缝压实、抹光的工艺进行。本公司不承担因操作不当而导致勾缝剂疏松、脱落、掉粉等责任。

★郑重声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于使用不当而产生的任何责任，使用时请参照本说明书，相关问题请咨询当地经销点或本公司技术服务部门。