

珠光砂

产品名称	珠光砂
公司名称	信阳华鑫珍珠岩保温材料厂
价格	250.00/立方
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区工业城
联系电话	86-03763707075 15137649826

产品详情

珠光砂（膨胀珍珠岩）它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成，呈白色圆珠状松散颗粒。无毒、无味，不燃烧，不腐蚀。由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性，良好的充填流动性和极低的容重性。而被广泛的应用于工业，化工，洗手粉行业应用，建筑，农业，环保等领域应用。尤其在深冷工程中，及其他综合工程中具有其他绝热材料所不可替代的卓越性能。

珠光砂化学成分表：

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
含量	75.42	14.26	1.01	1.72	0.37	4.01	3.26

珠光砂技术指标：

--	--	--	--

序号	指标名称		单位	性能指标	
				SP-50型	SP-60型
1	松散密度		Kg/m ³	35 ~ 50	45 ~ 60
2	振实密度		Kg/m ³	45 ~ 60	55 ~ 70
3	粒度 (重量%)	1.2mm通过量	%	1.2mm—0.154mm 不少于90%	1.2mm—0.154mm 不少于90%
		0.154mm通过量	%	0.154mm最大值10%	0.154mm最大值10%
4	质量含水率 (重量%)		%	0.5	0.5 ~ 1
5	安息角度 (堆积高度100mm时)		0	33 ~ 37	
6	装填过程中密度的增加	手动	%	25	
		风动	%	35	
7	导热系数在 (常压温度在77K---310K平均值)		千卡/米·时·度	0.022 ~ 0.025	0.024 ~ 0.026
8	使用温度			-200 ~ 800	

注：表中松散密度，振实密度为最大值。

--	--	--	--	--	--