

透明保护膜 透明膜

产品名称	透明保护膜 透明膜
公司名称	昆山莱斯宝电子有限公司
价格	3.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市鹿城路507号
联系电话	86-051250367898 15995612318

产品详情

透明保护膜 透明膜 保护膜技术要求

1、低粘要求：适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PMMA、PS板、PC板等产品。 2、中粘要求：适用于不锈钢粗纹磨砂板、雪花板、铝塑板（细纹）、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品。 3、高粘要求：适用于难粘特殊产品的保护，铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品。 A、宽度：可根据要求订做。 B、长度：可根据要求订做。 C、厚度：0.03mm-0.15mm（可订做）。 D、粘性：一般0.5N/cm至1.3N/cm。 E、耐温性：一般耐温60 /150小时。 F、伸长率： 250% 韩国进口膜适用于保护液晶显示屏(LCD),DVD,PDA,CRT,仪器仪表,扩散片,导光板,反射板,塑胶外壳,塑胶,五金镜面,冰箱,空调,洗衣机,铭板,不锈钢,塑钢型材,铝合金,彩钢板,涂装板,玻璃,高档家私等。

PE透明保护膜 低粘透明保护膜 一. 主要技术性能:

1.粘贴性能试验:对物体表面易于粘贴,不留残胶: a.随物体折弯90度,不破裂,不脱落;

b.对漆膜兹堡索试验撕下后,在漆膜表面不留残胶. 2.载荷试验:

360h25度-50度经受/SPCM2的载荷,剥下后胶迹不残留表面. 3.耐紫外线老化试验:

在50度条件下,300w紫外线灯照射60h后不开裂,不变形,撕下后表面无残留痕迹.

4.耐湿热老化试验: 60度+80%=240H后不脱落,剥下后不留残胶,不腐蚀表面. 二. 粘贴要求:

被贴表面需无灰尘无油污. 三. 主要技术参数: 1.粘性: 中粘---基材:聚乙烯---厚度:0.03-0.15

mm---剥离强度(KN/M):0.06-0.07---拉伸强度:600-800--断裂伸长率:150-180--耐温性:小于等于60度;

2.高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(KN/M):0.08-0.11---拉伸强度:600-1000--断裂伸长

率:180-200--耐温性:小于等于60度; 3.粘性: 特高粘---基材:聚乙烯---厚度:0.05-0.13mm---剥离强度(

KN/M):0.22-0.32---拉伸强度:600-1100--断裂伸长率:150-220--耐温性:小于等于60度;