

连云港氯化聚乙烯防水卷材检测 防水卷材不透水性测试

产品名称	连云港氯化聚乙烯防水卷材检测 防水卷材不透水性测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目取样检测要求送检方法弹性体改性沥青防水卷材（SBS）同一类型、同一规格10000 m²为一批，不足10000 m²时亦可作为一批。切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长度为800mm的全幅卷材试样一块送检。

卷材捆绑，并提供生产厂家检验报告。塑性体改性沥青防水卷材（APP）聚 防水卷材以10000 m²同类型、同规格卷材为一批，不满此数以按一批计，在距端部500mm处裁取3m作为样品。

氯化聚乙烯防水卷材以10000 m²同类型、同规格卷材为一批，不满此数以按一批计，在距端部500mm处裁取约3m作为样品。氯化聚乙烯 - 橡胶共混防水卷材以同规格同类型的卷材250卷为一批，不足250卷是亦可作为一批，在距端部300mm处裁取约3m作为样品。（注：标准为，以每批产品中任取三卷）自粘橡胶沥青防水卷材以同一类型、同一规格5000 m²为一批，不足5000 m²时亦可作为一批，在距端部500mm处裁取约1.5m作为样品。

注：“物理力学性能试验”标准抽样任取三卷。三元丁橡胶防水卷材以同规格同等级的卷材300卷为一批，不足300卷时亦可作为一批，在距端部3m处裁取约。0.5m作为样品。注：标准为任取三卷。

高料片材以同品种、同规格的5000 m²片材（如日产量超过8000 m²则以8000 m²）为一批，自端部起裁去300mm，沿纵向切取1500mm的全幅卷材作为样品。注:标准为任取三卷同规格型号片材捆绑，并提供生产厂家检验报告止水带以每月同标记的止水带产量为一批，切取1500mm的全幅止水带作为样品。

遇水膨胀胶以每月同标记的遇水膨胀橡胶产量为一批，抽取2根作为样品。