

山东德州epdm塑胶地面,彩色橡胶路面,厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东德州epdm塑胶地面,彩色橡胶路面,厂家 |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 89.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

epdm彩色橡胶颗粒是制造塑胶跑道的基本的材料，颗粒的好坏与跑道的质量有着直接的关系。山东德州epdm塑胶地面,彩色橡胶路面,厂家漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处没有难以处理的，整体感强。EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。整体施工，无接缝，美观。有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。无味、无毒、环保产品，加入防霉原料，不滋生苔藓。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。不同厚度的弹性黑色基础层，可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安全标准，并提高运动的趣味性和多功能性。具有快疏水效能，一年四季保持面层干爽。维护简单，无需别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新

幼儿园地垫施工工艺：施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题

材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。epdm塑胶地面 24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。工前的准备工作(手工) 材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。施工人员要求(手工) 标场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mmePDM橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。施工注意事项(手工) 施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。epdm塑胶地面 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。彩色塑胶地面施工操作的时候，在其表面有特质的防滑涂层，因此在潮湿或是阴雨的天气里，也能够保证运动员跑动稳定，不会出现打滑等现象。山东德州epdm塑胶地面,彩色橡胶路面,厂家底层epdm橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观epdm塑胶地面。